





Technical Data Sheet n° 0326-GB

**ALAPOZÓK****04318 - FIX-O-DUR EC**1000 ml +  
1000 mlFazékidő 20° C-on  
24 óra15-17" DIN 4  
20° C-onØ 1,4 mm  
4 Atm  
HVLP:  
Ø 1,2-1,3 mm  
2 Atm  
Rétegek száma: 2Száradás 20° C-on  
60'**LEÍRÁS**

Kétkomponensű korrózió gátló alapozó, kromát és ólom mentes.

**FELHASZNÁLÁS**

Alkalmas az autójavító iparban csupasz fémfelületek alapozására.

**KARAKTERISZTIKA**

Kiváló tapadás vasra, acélra, alumíniumra, könnyű fémekre, horganyra és rozsdamentes acélra  
Magas kiadósság  
Nagyon magas korrózió gátló hatás  
Gyors száradás  
Kromát és ólom mentes

**FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS****Acél**

Szilikonmentesítsük 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val, csiszoljuk ha szükséges.

**Alumínium, könnyű fémek, horgany**

Szilikonmentesítsük 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val.

**Rozsdamentes acél**

Csiszoljuk és szilikonmentesítsük 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val.

**Régi bevonatok**

Ne használjuk oldószerérzékeny felületeken ( T.P.A.)

**Gittek és polészter alapozók**

A terméket felhordhatjuk csiszolt poliészter felületekre, ezzel szemben **soha ne használjunk a 04318 FIX-O-DUR EC felületén poliészter alapú termékeket.**

**HASZNÁLAT**

Szórással

**Keverési arány:**

|                             | térfogatban | tömegben |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 04318 FIX-O-DUR EC          | 1000 ml     | 1000 g   |
| 00328 FIX-O-DUR EC HARDENER | 1000 ml     | 1000 g   |

A keveréket nem fémes edényben készítjük el (polyethylén vagy üveg).

Fazékidő 20° C-on: 24 óra  
Szórási viszkozitás 20 °C-on: 15 - 17" DIN 4  
Ø Dűzni méret: konvencionális: 1.4 mm; HVLP: 1.2-1.3 mm  
Levegő nyomás: konvencionális: 4 Atm; HVLP: 2 Atm  
Rétegek száma: 2  
Javasolt rétegvastagság: 10-15 µ  
Kiadósság (elméleti): 1 liter keverék = 13 m<sup>2</sup> 10 µ vastagságban  
1 kg keverék = 14 m<sup>2</sup> 10 µ vastagságban

**DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC felhasználásra kész 780 g/l**  
**Ez a termék felhasználásra készen 750 g/l VOC**

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

**Levegőn 20 °C-on:**  
Pormentes: 8 – 10 perc  
Fogható: 20 perc  
Teljes száradás: 60 perc

---

## **CSISZOLÁS**

Ha szükséges Scotch Brite (Ultrafine) átvonás előtt.

---

## **ÁTVONHATÓ**

- Nitro-kombi, polyuretán (SZ/SZ and N/N), polyakril füllerek/ sealerek.
- Szintetikus termékek esetében mindig hagyjuk száradni 60 percig 20°C-on az alapozót.

**TECHNICAL DATA SHEET N° 0326-GB**  
**UPDATED 11/2008**

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL