




Technical Data Sheet n°0349-GB

ALAPOZÓK

04363 - UNIVERSALPLAST



1000 ml +
500 ml

Fazékidő 20° C-on
48 óra



Ø 1,4 mm
4 Atm
Rétegek száma: 1



Száradás 20° C-on
30-60 perc

LEÍRÁS

Kétkomponensű tapadásközvetítő speciális polyolefin gyanta és polyuretán elasztomerek keverékéből.

FELHASZNÁLÁS

Tapadásközvetítő az autóiparban használt összes műanyag tipushoz.

PRFV-GFK, SMC, BMC, ZMC

Üvegszállal erősített poliészter

PFO-NORYL

Polifeniloxid

PC

Polykarbonát.

ABS

Acrylic-Butadiene-Styrene

PP-EPDM

Módosított polietilén

PUR

Kemény poliuretán hab

PUR FLEX

Flexibilis poliuretán hab

RIM

Szerves poliuretán

PVC

Polivinil klorid

PA-NYLON

Poliamid

PBTF-POCAN

Polibutilén Terephtalát

KARAKTERISZTIKA

Kiváló tapadás műanyagokhoz
Könnyű használhatóság
Magas kiadósság
Gyors száradás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Szilikonmentesítsünk 00617 PLASTIC CLEANER-rel, ez után használjunk 00699 HYDROCLEANER / 00660 QUICK CLEANER-t, az antisztatikus hatás érdekében.

HASZNÁLAT

Szórás

Keverési arány:

térfogatban és tömegben

00363 UNIVERSALPLAST

1000 rész

00163 UNIVERSALPLAST HARDENER

500 rész

A keverék nem igényel hígítást.

Fazékidő 20 °C-on: 48 óra

Ø Dűzni méret: 1,4 mm

Levegő nyomás: 4 Atm

Rétegek száma: 1 teljes sor

Javasolt rétegvastagság: 5 - 10 µ

Elméleti kiadósság: 1 kg keverék = 4,3 m² 5 µ vastagságban

1 l keverék = 4 m² 5 µ vastagságban

Felhasználásra kész V.O.C. taralom: 811 g/l

A termék nem felel meg a 2004/42/CE törvénynek

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20 °C-on: 30 - 60 perc

ÁTVONHATÓ

Átvonható két komponensű füllerekkel vagy a következő fedőbevonatokkal:

- HYDROFAN+MACROFAN UHS LAKKOK
- MACROFAN FEDŐBEVONATOK

MACROFAN MAC5 használata közvetlenül az UNIVERSALPLAST-on nem javasolt.

Flexibilis műanyagok esetében a füllerhez a fedőbevonatokhoz és a lakkokhoz adjunk (kivéve a matt bázis)

20% 09760 FLESSIBILIZZANTE adalékot.

MEGJEGYZÉS

Nem alkalmas Polietilén(PE) felületek alapozására , például motorkerékpár tankok.

A fentiekben nem említett műanyagok esetében vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel.

A katalizátor esetleges sárgulása (00163),nem befolyásolja a végső felületi minőséget .

TECHNICAL DATA SHEET N° 0349-GB

UPDATED 10/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL