





04380 - POLYDUR ZINC



1000 ml +
20-40 ml


Fazékidő 20° C-on
5-8 perc



1-2 réteg



Száradás 20° C-on:
20-30 perc



P60 – P80
P120 - P150

LEÍRÁS

Univerzális poliészter gitt nagy töltőképességgel, közepes finomságú szemcsézettel.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas nagy felületi hibák kitöltésére acélon, cink bevonatú acélon az autójavító iparban és az általános iparban egyaránt.

KARAKTERISZTIKA

Kiváló tapadás acélon, cink bevonatú felületen, vason, alumíniumon, FGRP (üvegszál).
Könnyen kenhető.
Könnyen csiszolható.
Nagyon magas töltőképesség.
Gyors teljes száradás.
Használható IR lámpával (normál és rövid hullám).

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Cink bevonatú felület, acél, alumínium

Ezeket a felületeket fel kell érdesíteni és zsírtalanítani 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val.

Régi bevonatok

Ne használjuk oldószer érzékeny felületeken.

SOHA ne használjuk Wash Primer-en.

Abban az esetben ha fémalapozót szeretnénk használni, használjunk epoxy alapozót például a 04384 EPOFAN PRIMER R-EC. Száradás után gittelhető az alapozó.

HASZNÁLAT

Kenés.

Keverési arány:

	térfogatban	tömegben
04380 POLYDUR ZINC	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	20-40 ml	10-30 g

Nyári időszakban a katalizátor arányát tömegben redukálhatjuk 1%-ra, télen növelhetjük 3%-ra.

A patronos csomagolás esetében a következő képpen járjon el:

Helyezze be a gitt patronát a megfelelő adagolóba a 00472 POLYDUR HARDENER katalizátorral együtt. Az adagoló mindig a megfelelő mennyiségű katalizátort fogja hozzáadni a gitthez.

Javasolt katalizálás:

1% nyáron - 2% köztes időszakban - 3% télen.

Mindig alaposan keverjük össze a katalizátort a gittel.

Fazékidő: 5-8' 20 °C-on

Sorok száma: 1+1 befejező.

Javasolt rétegvastagság: min. 200 µ, max. néhány mm.

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC felhasználásra kész 250 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 200 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Csiszolható 20-30' perc után 20 °C-on

I.R. lámpa (a száradási idő függ a lámpa kapacitásától)

CSISZOLÁS

Száraz csiszolás P60 - 80 finomságú papírral, végső finomítás P120 - 150 finomságú papírral.

ÁTVONHATÓ

Minden fülлерrel és sealerrel a Lechler Car Refinishing palettájáról.

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS

- A gitt nem tapad Wash Primerhez és hasonló termékekhez.
- A katalizált gittet ne rakjuk vissza az eredeti gitt dobozba.
- A terméket tároljuk hideg száraz helyen.
- Túl sok katalizátor használata sárga foltokat eredményezhet a végső bevonaton.
- A kiváló tapadás érdekében minden esetben érdesítsük és megfelelően szilikonmentesítsük a gittelendő felületet.

POLYDUR katalizátor szerves peroxidot tartalmaz amely irritációt okozhat. Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését, esetleges szembe kerülését. Használat után szappanos vízzel mossunk kezet.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0335-GB
UPDATED 07/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL