




Technical Data Sheet n°0238-GB

ALAPOZÓK

05781 - CLARPRIMER



Felhasználásra kész



Ø 1,4 mm
4 Atm
Rétegek száma: 1



Levegőn 20° C-on:
20-30 perc

LEÍRÁS

Speciális egykomponensű szintelen alapozó.

FELHASZNÁLÁS

Tapadás közvetítő polipropilén(PP-EPDM) felületekre.

KARAKTERISZTIKA

Kiváló tapadást biztosít a polipropilén autó alkatrészekhez (lökhárítók és műanyag alkatrészek). Kiváló tapadást biztosít az összes Lechler fedőbevonatnak.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Szilikonmentesítsünk 00617 PLASTIC CLEANER-rel, aztán 00699 HYDROCLEANER vagy 00660 QUICK CLEANER-t használjunk. Ezzel eltávolítva a már meglévő nem koherens vagy oldószer érzékeny alapozókat.

HASZNÁLAT

Szórással.

A termék felhasználásra kész.

Ø Dúzni méret: 1.4 mm

Levegő nyomás: 4 Atm

Rétegek száma: 1 teljes sor

Javasolt rétegvastagság: 5 - 10 µ

Elméleti kiadósság: 1 kg termék = 2,76 m² 5 µ vastagságban

1 l termék = 2,5 m² 5 µ vastagságban

Felhasználásra kész V.O.C. tartalom : 862 g/l

A termék nem felel meg a 2004/42/CE törvénynek.

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20 °C-on: 20-30 perc

ÁTVONHATÓ

- HYDROFAN +MACROFAN UHS LAKKOK
- MACROFAN FEDŐBEVONATOK
- 2K füllerek

MACROFAN MAC5 nem tapad az alapozóhoz.



MEGJEGYZÉS

A CLARPRIMER nem javasolt polipropilénen kívül más műanyag típusok alpozására.

Túl magas rétegvastagság használata tapadási problémákat eredményezhet a következő bevonat felhordásakor.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0238-GB
UPDATED 10/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL