





MAC 0 (M0000) MACROFAN 1K PLASTIC COLOR PRIMER



1000 ml +
1000-1300 ml



16-20" DIN 4
20° C



Ø 1,4 mm
3-4 Atm
HVLP:
Ø 1,2-1,4 mm
2,2,5 Atm
Rétegek száma: 1 v. ½+1



20-40 µ



Levegőn 20° C-on:
30-60 perc

LEÍRÁS

Egy komponensű színezhető speciális tapadásközvetítő az autójavításban előforduló összes műanyag tipushoz.

FELHASZNÁLÁS

Tapadásközvetítő az autóiparban rendszeresen előforduló műanyagokhoz

- **PRFV-GF, SMC, BMC, ZMC** - Üvegszál erősítésű poliészter
- **PFO-NORYL** – Polifeniloxid
- **ABS** (az autóiparban használatos)
- **PC** (az autóiparban használatos) - Polikarbonát. Ne használjuk PC sisakok javítófényezésére mert veszélyeztetjük vele a sisak későbbi ütésállóságát és a használó biztonságát.
- **PP-EPDM** - Módosított polipropilén
- **PUR** - Kemény poliuretán hab
- **PUR FLEX** - Flexibilid poliuretán hab
- **RIM** - Szerves poliuretán
- **PVC** - Polivinilklorid
- **PA-NYLON** - Poliamid
- **PBTF-POCAN** - Polibutilén terephtalát

KARAKTERISZTIKA

- Kiváló tapadás műanyag felületekhez
- Magas töltőképesség
- Egyszerű használat (egy komponensű termék)
- különböző színekre keverhető, ez növeli a végső bevonat takaró képességét
- Gyors teljes száradás
- Kromát, kadmium és ólom mentes

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Finoman érdesítsük a felületet, szilikonmentesítsünk 00617 PLASTIC CLEANER-rel, majd használjunk 00665 HYDROCLEANER SLOW-t vagy 00699 HYDROCLEANER-t az antisztatikus hatás érdekében.

HASZNÁLAT

Szórással.

Keverési arány:

MAC0 MACROFAN 1K PLASTIC COLOR PRIMER
00526 PLASTIC PRIMER HÍGÍTÓ

tömegben és térfogatban
1000 rész
1000-1300 rész

Megjegyzés: Egyéb hígító használata veszélyezteti a megfelelő tapadást az alapfelületre.

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 16-20" DIN 4
Ø Dűzni méret: 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Levegő nyomás: 3-4 Atm; HVLP 2-2,5 Atm
Rétegek száma: 1 vagy ½+1
Javasolt rétegvastagság: 20-40 µ
Elméleti kiadósság : 5,3 m², 1 l keverék 30 µ vastagságban
4,2 m², 1 kg keverék 30 µ vastagságban
V.O.C. (R.F.U. 20" DIN 4): 707 g/l

A termék nem felel meg a 2004/42/CE törvénynek.

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20 °C-on: 30-60 perc

ÁTVONHATÓ

- 2 K Füllerek
- MACROFAN HS FEDŐBEVONATOK
- HYDROFAN vagy BSB + MACROFAN UHS LAKKOK

Nem vonható át közvetlenül MACROFAN MAC5 fedőbevonattal.

Flexibilis műanyagok esetében adjunk a 2K füllerekhez a fedőbevonatokhoz és a fedőlakkokhoz 20% 09760 FLESSIBILIZZANTE (Data Sheet n° 0281-GB) adalékot.

MEGJEGYZÉS

A termékből előállítható az esetlegesen kért aláfújó szín HYDROFAN/BSB bevonatok esetében vagy gyári műanyag színek reprodukálhatóak.

A termék használható szintelenül is (csak a Binder).

A termék használható végső bevonatként is például vészharítók esetében, mivel nagyon jól ellenáll az alapozó az UV hatásnak és az időjárási tényezőknek.

Garantált tárolási stabilitás: 12 hónap

TECHNICAL DATA SHEET N° 0441/0-GB
UPDATED 11/2008

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL