





MC421 - MACROFAN PLUS UHS CLEARCOAT 2:1



1000 ml +
500 ml +
(0-50 ml)

Fazéklidő 20°C-on :
25-50 perc



17-19" DIN 4
20°C



Ø 1,2-1,3 mm
2-2,5 Atm
Rétegek száma:
½ + 1 vagy 2



Kabinban 60°C:
15-20-30 perc

20°C-on :
Fogható : 3-7 óra
Teljes száradás: 24-36 óra



4-7 perc szikkasztás
15-20 perc max. energia

LEÍRÁS

Sokoldalú UHS 2K fedőlakk (V.O.C. < 420 g/l) kiváló esztétikai hatással.

FELHASZNÁLÁS

Fedőlakk gyöngyház, metál és szolid színekhez, feltjavításokhoz és teljes fényezésekhez egyaránt személygépkocsik javítófényezésénél.

KARAKTERISZTIKA

Könnyű használhatóság
Széleskörű felhasználás
Gyors száradás
Nagyon jó esztétikai hatás és fény
Nagyon jó időjárásállóság
Jó polírozhatóság

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

HYDROFAN matt bázis felülakkozására.

HASZNÁLAT

Szórással.

Keverési arány:

MC421 MACROFAN PROF UHS CLEARCOAT
MH100-110-115-120 MACROFAN UHS HARDENERS

tömegben és térfogatban

1000 rész
500 rész

Opcionális: lehetséges hígítani maximum 5%-ban a következő hígítókkal 00740-00741-00742-00755 THINNERS AUTOREFINISHING

Felhasználás	Teljes vagy rész javítás T: 20-35°C	Oldal vagy rész javítás T: 20-30°C	1-2 elem T: 15-25°C	Foltjavítás T: 15-20°C
Edző	MH100	MH110	MH115	MH120
Fazéklidő 20°C-on és 60% R.P. esetén	50 perc	50 perc	35 perc	25 perc

FONTOS

- A terméket mindig tartsuk szobahőmérsékleten (18-20°C) mielőtt összekeverjük edzővel, hogy mindig megfelelő szórási viszkozitást kapjunk. Válasszunk edzőt (és Hígítót) a felület mérete és a hőmérsékletnek megfelelően. Abban az esetben ha gyors edzőt használunk közvetlen a szórás elkezdése előtt keverjük be a lakkot tekintettel a viszonylagosan rövid fazéklidőre.

Szórási viszkozitás 20°C: 17-19" DIN 4
Ø Dúzni méret: konvencionális: 1.2- 1.3 mm
Levegő nyomás: konvencionális: 2 Atm (vagy kövessük a pisztolygyártó utasításait)

Felhasználási módok:

2 normál réteg – szórjunk két normál réteget, a sorok között 5-10 perc szikkadási idővel (a hőmérséklettől függően).

½ + 1 réteg – szórjunk egy "kapaszkodó" sort. 5 perc szikkadás után szórjunk egy egyenletes normál sort.

1 réteg – szórjunk egy egyenletes nedves sort.

Javaolt ciklusok	Standard (Teljes vagy részleges)	Gyors (Oldal vagy 2-3 elem)	Foltjavítás (1 elem)
Edzők (2:1)	MH100-MH110	MH115	MH120
Hígítók (0-5%) (opcionális)	00742-00755	00741-00742	00740-00741
Száraz film vastagság	45-55 mikron	40-50 mikron	30-40 mikron
Használat	1 "kapaszkodó" sor aztán 1 teljes sor az egész felületen	1 vékony sor aztán 1 teljes sor az egész felületen	1 teljes sor vagy 1 vékony+1 teljes sor coat
Szikkasztás sorok között	5-10 perc	5-7 perc	0 – 3 perc
Szikkasztás	0-10 perc	0-5 perc	0 – 5 perc

Elméleti kiadósság: 11,7 m² 1 kg keverék 40 µ vastagságban; 12 m² 1 lt keverék 40 µ vastagságban

DIR 2004/42/CE: Topcoat IIB/d – VOC felhasználásra kész 420 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 420 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

	MH100	MH110	MH115	MH120
Levegőn 20 °C-on				
Pormentes		45 perc	35 perc	25 perc
Fogható	Nem javasolt	6-7 óra	4-5 óra	3-4 óra
Teljes száradás		24-36 óra	24-36 óra	24-36 óra
Kabinban 60 °C tárgyhőmérsékleten: (szikkasztás nélkül)				
Fogható	30 perc	30 perc	20 perc	15 perc
IR Lámpa: (mindig kövessük a gyártó megadott utasításait)				
Szikkasztás	6-7 perc	5-6 perc	4-5 perc	Nem javasolt
Max. Energia	18-20 perc	16-18 perc	15-17 perc	
Távolság	60-80 cm.	60-80 cm.	60-80 cm.	

A teljes száradás 3-4 napot vesz igénybe.

A száradás felgyorsítása érdekében hozzáadható MT167 MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR adalék, ezzel helyettesítve a hígítót max. 5%-ban. Ez lerövidíti a keverék fázékidejét.

POLIROZÁS

24 óra után 20°C-on vagy kabinban történő szárítás esetén a ciklus befejezése után várjunk kb. 1 órát, amíg a felület visszahűl szobahőmérsékletre.

MEGJEGYZÉS

Abban az esetben ha a szárítás 60°C alatt történt, ne tegyük ki a fényezett felületeket különböző extrém hatásoknak. Óvjuk a fényezett felületet az erős páratartalomtól, páralecsapódástól, fagytól, agresszív mosó folyadékoktól, szmogtól, az utakon található sóktól amíg a teljes keresztmetsztés be nem következett a lakkrétegben.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0662-GB

UPDATED 12/2010

All information here included is the result of carefully controlled tests and expresses our best and up to date knowledge. This news is given only as an information, so the firm cannot be accountable for further results. Furthermore it cannot be used as a contestation related to the use of the described product. All this is due to the fact that use conditions are not under our control.