

CODE: 3525

**SEALER 4501**

Technical Data Sheet n. 3525

Rev. 11/07/2011

POLIURETÁN ALAPÚ IZOLÁLÓ  
MELAMIN(LAMINÁLT)  
FELÜLÜLETEKRE

**1. JELLEMZ K**

- kiváló szigetel hatás
- kiváló tapadás
- gyors száradás

**2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI JELLEMZ K**

2.1 KÉMIAI LEÍRÁS	Alkid gyanták keveréke
2.2 SZÍN	Világos sárga
2.3 VISZKOZITÁS	1'10'' ± 10'' (CF4, 20°C-on)
2.4 ZÁRAZANYAG TARTALOM	22.0% ± 0.5%
2.5 SZAVATOSSÁG	12 hónap (lezárt kannában, szell z helységben)
2.6 FELHASZNÁLÁS	18 és 35°C

**3. TERMÉK KEVERÉSE**

3.1 TERMÉK	3525 4501 SEALER N.1	100%
3.2 EDZ	3526 4501 SEALER N.2	100%
3.3 HÍGÍTÓ	0391 THINNER 214	100%
3.3 FAZÉKID	legalább 3 óra	

**4. FELHASZNÁLÁS:**

4.1 FELÜLET Csiszolt melamin(laminált) felület

NYOMÁS	4 bar
D ZNI	1.6 mm
VISZKOZITÁS	14''-16'' CF4
MENNYISÉG	30-40 g/nm

Minden IVE termék ipari használatra van; ez azt jelenti, hogy a felhasználónak megfelelő tudással kell rendelkeznie a felhasznált termékek használatáról, kifejezetten a technikai és biztonsági információkra való tekintettel.

Minden információ a technikai adatlapon az IVE legjobb tudásán, tapasztalatán és laborvizsgálatain alapul. Ezek az információk a termék általános felhasználására vonatkozik; mint IVE nem tudunk minden egyes vevőt külön kezelni, nem vállalunk felelősséget a termék bármilyen helytelen felhasználásáért, vagy azok nem-standard felhasználásáért.

Az IVE biztosítja, hogy ezek a termékek megfelelnek az eredeti kémiai-fizikai standardeknek.

CODE: 3525

**SEALER 4501**

Technical Data Sheet n. 3525

Rev. 11/07/2011

**5. SZÁRADÁSI IDŐ:**

- 5.1 PORMENTES  
5.2 FOGHATÓ  
5.3 TELJES SZÁRADÁS

minimum 30'  
minimum 3 óra  
7 nap

**6. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS:**

LÉPÉSEK	MENNYISÉG	SZÁRADÁS
Csiszolás 500	//	//
4501 SEALER	40 g/nm	12 óra
Alapozó	150-200 g/nm	12 óra
Csiszolás 280-320-400	//	//
Fed bevonat	100-120 g/nm	12 óra

**7. FONTOS MEGJEGYZÉS:**

7.1 Mindig figyelmesen olvassuk el a biztonságtechnikai és műszaki adatlapokat.

Minden IVE termék ipari használatra van; ez azt jelenti, hogy a felhasználónak megfelelő tudással kell rendelkeznie a felhasznált termékek használatáról, kifejezetten a technikai és biztonsági információkra való tekintettel.

Minden információ a technikai adatlapon az IVE legjobb tudásán, tapasztalatán és laborvizsgálatain alapul. Ezek az információk a termék általános felhasználására vonatkozik; mint IVE nem tudunk minden egyes vevőt külön kezelni, nem vállalunk felelősséget a termék bármilyen helytelen felhasználásáért, vagy azok nem-standard felhasználásáért.

Az IVE biztosítja, hogy ezek a termékek megfelelnek az eredeti kémiai-fizikai standardeknek.