



29105 - HI-BUILD FILLER




1000 ml +
200 ml +
200-250 ml

Fazékidő
20° C-on:
3 óra



20-25° DIN 4
20° C-on




Fúvókaátmérő:
1,4-1,9 mm
4 Atm
HVLV:
1,4-1,8 mm
2-2,5 Atm
Rétegszám: 2-3



60-80 µ
180-200 µ



Levegőn szárítva
20° C-on
Csiszolható:
2-4 óra elteltével
Kemencében
60° C-on:
20-30 perc



P 240-280 +
P360-400

LEÍRÁS

Kiváló töltőképességű 2 komponensű poliakril HS alapozó.

FELHASZNÁLÁS

Minden fajta kamion reparatúra és ipari munkához füllerként/szigetelőként száraz a szárazon cilusokban (csiszolással) vagy szigetelőként nedves a nedvesen ciklusokban, olyan felületeken, ahol a végső küllemnek nincs nagy jelentősége.

JELLEMZŐK

- Nagyon jó töltőképesség
- Gyors száradás
- Könnyű száraz csiszolhatóság
- Magas szárazanyag-tartalom
- Könnyű alkalmazhatóság
- Rendkívül kiadós
- Kromát mentes

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

Késsel felhordható poliészter gittek: 04380 POLYDUR ZINC, 05331 MULTILIGHT, POLYDUR CART, POLYDUR FAST, száradás után csiszoljuk P120-as dörzsvászzonnal, és zsírtalanítsuk 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val.

Korróziógátló Öblítőalapozók: 04350 FIX-O-DUR EC TRUCK vagy 05720 MONOPRIMER, 30 perc elteltével minimum 20°C-on csiszolás nélkül.

Epxi Alapozók: 04384 EPOFAN PRIMER R-EC, 29107 EPOXY PRIMER, 29102 EPOBUILD PRIMER, 29109 ACRIPUR PRIMER vagy 13522 HYDROPOX PRIMER 4:1, elpárolgási idő letelése vagy csiszolás után.

Régi hőre keményedő festékrétegek vagy üvegszál: P 180-240-es dörzsvászzonnal való száraz csiszolás és 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val való zsírtalanítás után. Oldószerre érzékeny bevonatok esetén javasolt előzetes teszt végzése, valamennyi rizikófaktor kiküszöbölése érdekében.

Kataforézis: P 320-as dörzsvászzonnal való száraz csiszolás és 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val való zsírtalanítás után.

A termék jól tapad acéllemezhez. Ipari járművek festésekor, vagy egyéb, külső behatásnak kitett gépek festésekor javasoljuk, hogy korróziógátló alapozót hordjunk fel, mert a termék nem tartalmaz korróziógátló pigmenteket.

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.

ALKALMAZÁS

Szórás

Keverési arány:

	tömegben	térfogatban
HI-BUILD FILLER (alapozó)	1000 g	1000 ml
29355 ACRITOP INDURITORE	130 g	200 ml
00825 DILUENTE UNIVERSALE vagy 00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING	150-200 g	200-250 ml

Fazékidő 20 °C-on: 3 óra

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 20 - 25" DIN 4

Fúvóka átmérő: hagyományos: 1,4-1,9 mm; HVLP 1,4 - 1,8 mm

Nyomás: Hagományos: 4 Atm; HVLP 2 - 2,5 Atm

Rétegszám: 2-3

Javasolt bevonatvastagság: 60-80 µ (szigetelőként) vagy 180-200 µ (füllerként)

Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 4.2-4.5 m² 100 µ bevonatvastagság

1 kg keverék = 3-3.3 m² 100 µ bevonatvastagság

V.O.C. R.F.U.: < 540 g/l

SZÁRADÁS

Száraz a szárazon ciklusban való felhasználás:

Levegőn való szárítás 20 °C-on

Pormentes: 1-2 óra elteltével

Teljes száradás: 2-4 óra elteltével

Kemencében 60°C-on

20-30 perc.

Nedves a nedvesen ciklusban való felhasználás:

Bevonható 50-60 perc múlva (bevonatvastagságtól függően) 20°C-on

CSISZOLÁS

Száraz: P280-320-as vászonnal

Nedves: P400-as vászonnal

JAVASOLT FEDŐBEVONATOK

- LECHSYS poliuretán és poliakril zománcok
- ISOFAN zománc
- ISOCAR zománc
- ISOAKRYL/MACROFAN zománc
- BSB+ACRIFAN/MACROFAN zománc
- BASECOAT (ALAPBEVONAT) (LECHSYS) zománc + SZÍNTELEN FEDŐLAKKOK

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS

Ez a termék kromát mentes. Azt javasoljuk, hogy ne adjunk hozzá 29011, 29012 és 29026 alap bevonatokat, hogy megőrizzük a végső termék króm- és ólommentes tulajdonságát.

A színezett alapbevonatok receptúrái a "SOTT" (alapbevonatok) címszó alatt található meg a DATA BOX-ban.

A megfelelő szín-autó-hoz tartozó színt válasszuk.

ADATLAP SZÁMA: 0484-HU

FELÜLVIZSGÁLVA: 03/2001

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valódiságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.