



29106 – ISOSEALER B/B




1000 ml +
500 ml +
250-350 ml

Fazékidő 20°C-on:
4 óra



18-20° DIN4
20° C-on



Ø 1,4 mm
4 bar
HVLP:
Ø 1,3-1,4 mm
2-2,5 bar
rétegszám: 2-3



Párolgási idő 20° C-on:
40 perc – 5 óra



TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, poliuretán tömítő „nedves-a-nedvesen” bevonat-rendszerekhez.

FELHASZNÁLÁS

Kereskedelmi járművekhez, és általános ipari alkalmazásra, főként nagy felületeken.

JELLEMZŐK

- könnyű alkalmazhatóság
- függőleges felületeken gyakorlatilag szabadon terül
- jó dilatáció
- gyakorlatilag zsugorodás-mentes
- kromát-mentes

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

A következő felületekre hordható fel:

- FIX-O-DUR
- 05720 MONOPRIMER
- 04384EPOFAN PRIMER R-EC
- EPOXY PRIMER
- ACRIPUR PRIMER

ALKALMAZÁS

Szórás.

Keverési arány:

	Tömegben	Térfogatban
ISOSEALER	1000 g	1000 ml
29340 ISOLACK HIGH INDURITORE (edző)	250 g	500 ml
00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING vagy 00825 DILUENTE UNIVERSALE	200-300 g	250-350 ml

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.

Fazékidő 20°C-on: 4 óra
Szórási viszkozitás 20 °C-on: 18-20 DIN 4
Fúvókaátmérő: 1,4 mm; HVLP 1,3-1,4 mm
Légnyomás: 4 bar; HVLP 2-2,5 bar
Rétegszám: 2-3
Javasolt bevonatvastagság: 60-80 μ
Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 6 m² 75 μ-os réteg
1 kg keverék = 4 m² 75 μ-os réteg
V.O.C. R.F.U.: ~540 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

A lakk felhordása előtt 20°C-os hőmérsékleten a várakozási idő: 40 perc – 5 óra.

JAVASOLT FEDŐBEVONATOK

- A LECHSYS termék-skála PU zománcai
- ISOFAN lakk
- ISOLACK lakk
- BSB alapbevonat (20°C-os hőmérsékleten 30-90' elteltével)

MEGFIGYELÉSEK

Az ISOSEALER króm- és ólommentes. Színezésekor ne használjuk a 29011, 29012, és a 29026-os alapszíneket, hogy megőrízhessük a végső termék króm- és ólommentes tulajdonságát. A színezett alapbevonatok receptúrái a Data Box-on a „SOTT” alatt vannak felsorolva. A megfelelő színkártyán lévő színt válasszuk.

ADATLAPSZÁM: 0396-HU
FELÜLVIZSGÁLVA: 2003/01

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.