


## 29120 – STOVE 120°



1000 ml +  
350-400 ml



18° DIN4  
20° C-on



Ø 1,2-1,4 mm  
3-5 Atm  
rétegszám: 2



Kemencében szárítva  
100° C-on: 60 perc  
120° C-on: 30 perc

### TERMÉKLEÍRÁS

Melamin alkid beégető zománc ipari felhasználásra.

### FELHASZNÁLÁS

Alkalmas kerékpár vázákhoz, fémbútorokhoz, gépekhez, szerszámokhoz.

### JELLEMZŐK

- Nagyon jó fény.
- Kemény, tartós bevonat.
- Kiváló tapadás puszta fém felületekhez.

### FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

A termék felhordható a következő felületekre:

- FIX-O-DUR, vagy MONOPRIMER (marató alapozó)
- Rozsdamentesített, tiszta acél felületre közvetlenül, 00695-ös SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val való zsírtalanítás után.
- Alumínium és könnyű ötvözetek esetén a FIX-O-DUR, vagy MONOPRIMER használata mindig szükséges.

### ALKALMAZÁS

Szórás.

**Keverési arány:**

STOVE 120°C (zománc)  
00580 VITREX DILUENTE L (hígító)

**Térfogatban és tömegben**

1000 rész  
350-400 rész

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**



Adatlapszám: **0364-HU**

**LECHSYS**

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 18" DIN4  
Fúvókaátmérő: 1,4 mm; HVLP: 1,2-1,4 mm  
Nyomás: 4 bar; HVLP: 3-5 bar  
Rétegszám: 2  
Bevonatvastagság: 50 μ  
Kiadósság (elméleti érték): 1 l keverék = 7-7,5 m<sup>2</sup> 50 μ-os réteg  
1 kg keverék = 6,5-7,5 m<sup>2</sup> 50 μ-os réteg

---

### **SZÁRADÁSI IDŐ**

**Kemencében szárítva 100 °C-on:** 60 perc

**Kemencében szárítva 120 °C-on:** 30 perc

(a tárgy hőmérséklete)

A hőmérséklet 140°C-ig emelhető, a száradási idő csökkentésével.

---

### **MEGJEGYZÉS**

A termék elektrosztatikus egységekben is használható.

**ADATLAPSZÁM: 0364-HU**

**FELÜLVIZSGÁLVA: 2002. 02.**

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**