


## 29122 – STOVE 120° OPACO




1000 ml +  
350-400 ml



18° DIN4  
20° C-on



Ø 1,2-1,4 mm  
3-5 Atm  
rétegszám: 2



Kemencében szárítva  
100° C-on: 60 perc  
120° C-on: 30 perc

### TERMÉKLEÍRÁS

Melamin alkid, matt beégető zománc ipari felhasználásra.

### FELHASZNÁLÁS

Alkalmas kerékpár vázakhoz, polcokhoz, fémbútorokhoz, gépekhez, szerszámokhoz.

### JELLEMZŐK

- Nagyon kemény bevonat.
- Kiváló tapadás puszta fém felületekhez.
- Karcálló.

### FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

A termék felhordható a következő felületekre:

- FIX-O-DUR, vagy MONOPRIMER (marató alapozó)
- Közvetlenül, tiszta, rozsdamentes felületekre.

Acélra, 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val való zsírtalanítás után; alumínium és könnyű ötvözetek esetén FIX-O-DUR használata mindig szükséges.

### ALKALMAZÁS

Szórás.

#### Keverési arány:

STOVE 120°C OPACO (zománc)  
00580 VITREX DILUENTE (hígító)

#### Térfogatban és tömegben

1000 rész  
350-400 rész

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**



Adatlapszám: **0365-HU**

**LECHSYS**

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 18" DIN/4

Fúvókaátmérő: 1,2-1,4 mm

Nyomás: 3-5 bar

Rétegszám: 2

Bevonatvastagság: 50 μ

Kiadósság (elméleti érték): 1 l keverék = 7 m<sup>2</sup> 50 μ-os réteg

1 kg keverék = 6,5 m<sup>2</sup> 50 μ-os réteg

V.O.C. R.F.U.: ~560 g/l

---

## SZÁRADÁSI IDŐ

**Kemencében szárítva 100 °C-on:** 60 perc (30 perc illanási idő után szobahőmérsékleten)

**Kemencében szárítva 120 °C-on:** 30 perc (30 perc illanási idő után szobahőmérsékleten)

(a tárgy hőmérséklete)

A hőmérséklet 140°C-ig emelhető, a száradási idő csökkentésével.

---

## MEGJEGYZÉS

A termék elektrosztatikus egységekben is használható.

---

## MEGFIGYELÉSEK

30±5 fényességi fokú matt bevonat.

**ADATLAPSZÁM: 0365-HU**

**FELÜLVIZSGÁLVA: 2002. 02.**

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**