


29125 – ISORUBBER



1000 pp +
0-150 pp



22-24° DIN 4
20° C-on



Rétegszám:2



Ø 1,4-1,6 mm
3,5-4 bar
HVLP:
2-2,5 bar
rétegszám: 2-3



Levegőn szárítva,
20° C-on:
Tapadásmentes: 1 óra
Teljes száradás: 24 óra

TERMÉKLEÍRÁS

Klór-kaucsuk gyanta alapú zománc, mely rendkívül ellenálló a nedvességgel, és vegyi anyagokkal szemben.

FELHASZNÁLÁS

Olyan támasztóelemek védelmére alkalmas (például: beton, téglá, homok-fúvott acél) amelyek különösen nedves körülményeknek vannak kitéve, illetve víz alatt helyezkednek el.

JELLEMZŐK

- Nagyon gyors száradás.
- Kiváló nedvességgel szembeni ellenálló-képesség.
- Kiváló ellenálló-képesség vegyi anyagokkal szemben.
- Fényes küllem.
- Könnyű alkalmazhatóság.

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

Acél: csiszolás, zsírtalanítás 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val, majd használjunk megfelelő alapozót (29101 SYNTOPRIMER ZINC, 29107 EPOXYPRIMER).

Beton, téglá: portalanítás.

ALKALMAZÁS

Ecsettel, görgővel vagy szórással.

Keverési arány:

Ecsettel vagy görgővel való alkalmazás:

Tömegben és térfogatban

ISORUBBER (zománc)
00825 DILUENTE UNIVERSALE (hígító)

1000 rész
0-50 rész

Rétegszám: 2

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valódiságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságát.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.



Adatlapszám: **0473-HU**

LECHSYS

Szórás:

Tömegben és térfogatban

ISORUBBER (zománc)
00825 DILUENTE UNIVERSALE (hígító)

1000 rész
200-300 rész

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 22-24" DIN 4
Fúvókaátmérő: 1,4 - 1,6 mm
Légnomás: hagyományos pisztoly: 4 bar; HVLP: 2-2,5 bar
Rétegszám: 2-3
Javasolt bevonatvastagság: 60-80 μ
Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 7-7,5 m² 60 μ-os réteg
1 kg keverék = 6,5-7 m² 60 μ-os réteg
V.O.C. R.F.U. (25" DIN 4): ~570 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn szárítva 20 °C-on:

Pormentes: 20-30 perc
Ragadás-mentes: 1 óra
Teljes száradás: 24 óra

ADATLAPSZÁM: 0473-HU
FELÜLVIZSGÁLVA: 2002/03

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.