


29139 – SOFT



1000 ml +
330 ml +
150-220 ml

Fazékidő 20°C-on:
4 óra



25° DIN4
20° C-on



Ø 1,2-1,4 mm
3,5-4 bar
HVLP:
Ø 1,2-1,4 mm
2-2,5 bar
rétegszám: 2-4



80° C-on: 40 perc
60° C-on: 90 perc

TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, matt, poliuretán fedőbevonat, kiváló karcálló, lágy tapintású, és bársonyos küllemű fedőbevonatokhoz.

FELHASZNÁLÁS

A termék különleges rugalmassága lehetővé teszi, hogy számos, különböző felületen alkalmazzuk: autókarszériák belső felületeihez, bútorokhoz, sporteszközökhöz, orvosi, és tudományos berendezésekhez, rádiókhoz, televíziókhoz, stb.

JELLEMZŐK

- Kiváló bevonat, rendkívül elasztikus, és lágy tapintású.
- Kiváló karcállóság, és tartósság.
- Könnyű alkalmazhatóság.
- Egyenletes matt hatás.
- Beltéri használatra javasolt.

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

- Megfelelően zsirtalanított ABS felületre közvetlenül felhordható.
- Műanyagokra (PA, PUR, PP) egy előzetes réteg 04111 SOFT PRIMER NERO felhordása után.
- Fémekre megfelelő alapozóréteg (pl.: Epoxyprimer) felhordása után.

Minden egyes különböző igénynél javasoljuk, hogy kérje technikai segítségünket részletesebb információért.

ALKALMAZÁS

Szórás.

Keverési arány:

SOFT FEDŐBEVONAT
29342 ISOLACK INDURITORE ESP (edző)
00673 DILUENTE SOFT (hígító)

Tömegben és térfogatban

1000 rész
330 rész
150-220 rész

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.

Fazékidő 20°C-on: 4 óra
Szórási viszkozitás 20 °C-on: 25" DIN4
Fúvókaátmérő: 1,2-1,4 mm; HVLP: 1,2-1,4 mm
Légnyomás: 3,5-4 bar; HVLP: 2-2,5 bar
Rétegszám: 2-4
Javasolt bevonatvastagság: 50 μ
Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 8 m² 50 μ-os réteg
1 kg keverék: 8,1 m² 50 μ-os réteg
V.O.C. R.F.U. : ~570 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

Csak kemencében szárítható:

Illanási idő szobahőmérsékleten: minimum 10-15 perc
Kemencében: 80°C-on 40 perc, 60°C-on 90 perc
Alacsonyabb hőmérsékleten történő szárítását nem javasoljuk.

MEGJEGYZÉS

Az 50 μ-nál nagyobb rétegvastagság növeli a lágy tapintás hatást.

ADATLAPSZÁM: 0369-HU
FELÜLVIZSGÁLVA: 2002/02

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.