


## 29145 – ISOLACK PUR



1000 ml +  
250 ml +  
250-300 ml

Fazékidő 20°C-on:  
4 óra



17-18° DIN4  
20° C-on



Ø 1,2-1,4 mm  
4 bar  
HVLP:  
Ø 1,3-1,4 mm  
2-2,5 bar  
rétegszám: 2-3



Levegőn szárítva,  
20°C-on:

Teljes száradás: 24 óra  
Kemencében  
60° C-on: 30 perc

### TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, poliuretán zománc ipari fedőbevonatokhoz.

### FELHASZNÁLÁS

Pasztellszínű ipari fedőbevonatokhoz.

### JELLEMZŐK

- Könnyű alkalmazhatóság.
- Gyors száradás.
- Kiváló küllem.
- Kiváló ellenálló-képesség az időjárási viszonyokkal szemben.

### FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

A következő alapozókra hordható fel:

- EPOXYPRIMER
- 04384 EPOFAN PRIMER R-EC
- FIX-O-DUR vagy MONOPRIMER
- ISOFILLER, és egyéb poliuretán füllerek megfelelő csiszolás után.
- ISOSEALER B/B nedves-a-nedvesen ciklusokhoz
- ACRIPUR

### ALKALMAZÁS

Szórás.

### Keverési arány:

### Tömegben és térfogatban

ISOLACK PUR (zománc)  
29344-29345 ISOLACK INDURITORE (edző)  
00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (hígítók) vagy  
00825 DILUENTE UNIVERSALE

1000 rész  
250 rész  
250-300 rész

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**

Fazékidő 20°C-on: 4 óra  
Szórási viszkozitás 20 °C-on: 17-18" DIN4  
Fúvókaátmérő: 1,2-1,4 mm; HVLP: 1,3-1,4 mm  
Légnyomás: 4 bar; HVLP: 2-2,5 bar  
Rétegszám: 2-3  
Javasolt bevonatvastagság: 40-50 μ  
Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 7 m<sup>2</sup> 50 μ-os réteg  
1 kg keverék: 6,5 m<sup>2</sup> 50 μ-os réteg  
V.O.C. R.F.U.: ~580 g/l

---

### **SZÁRADÁSI IDŐ**

#### **Levegőn szárítva 20°C-on:**

Pormentes: 10-15 perc  
Tapadásmentes: 4-5 óra  
Teljes száradás: 24 óra

#### **Kemencében 60°C-on:**

30 perc

---

### **MEGJEGYZÉS**

A hideg évszakban a keresztkötés gyorsítása céljából adjunk a termékhez 09167 SPEED-O-DRY-t (max. 5%).  
Ez a termék elektrosztatikus egységekkel is használható.

**ADATLAPSZÁM: 0395-HU**  
**FELÜLVIZSGÁLVA: 2002/02**

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**