



LS902 (29902) 2K HIGH MATT BASE




1000 ml +
100 ml +
500 ml



16-18" DIN 4
20°C



Ø 1,2 mm
Sorok száma: 2-3



Levegő n 20°C:
15-20 perc

LEÍRÁS

Kétkomponens akril bázisfesték szolid, metal és mica színekhez (fed lakkal átvonandó).
Közvetlen tapadás ABS és PC/ABS felületekhez illetve minden egyéb alapozott felületen .

FELHASZNÁLÁS

Általános iparban a gyártási szegmensben első sorban.

KARAKTERISZTIKA

- Gyors száradás
- Könnyű felhasználhatóság
- Kiváló fényállóság
- Kiváló tapadás ABS és PC/ABS keverékéhez (előzetes tapadás vizsgálat mindig javasolt).

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

ABS – PC/ABS: szilikonmentesítés, 00617 PLASTIC CLEANER, majd letisztítás, szárítás deionizált levegővel az elektrosztatikus töltés közömbösítése érdekében.

SZÍN KÉSZÍTÉS

Válasszunk a rendelkezésre álló színreferenciák közül.

FELHASZNÁLHATÓ

Szórással.


Keverési arány:

LS902 2K HIGH MATT BASE (derived from binder 29902)
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER
00825-00824 (Lassú) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

Tömeg és térfogat

1000 rész
100 rész
500 rész

Fazékidő 20°C: 4 óra
Viszkozitás 20°C: 16-18" DIN 4
Ø Fúvóka méret: 1,2 mm
Nyomás: 4 Atm
Sorok száma: 2-3
Javasolt filmvastagság: 20-25 µ



Elméleti kiadósság: 1 kg keverék = 7.3 m², 25 μ-ban
1 l of keverék = 6.7 m², 25 μ-ban
V.O.C. tartalom felhasználásra készen: ~740 g/l

SZÁRADÁSI ID

Hagyjuk száradni 15-20 percet 20°C-on a fed lakk felhordása el tt.

ÁTVONHATÓ

Akril ipari fed lakkokkal

96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA
09852 CERAMIC CLEAR

TECHNICAL DATA SHEET N° 0517-GB
UPDATED 11/2015

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.