


LS925 (29925) 2K HELM BASECOAT



1000 ml +
150 ml +
400 ml

Fazékid 20°C:
4 óra



Ø1.2 mm
3.5-4 Atm
Sorok száma:
2-3



Levegő n 20°C :
15-20'
60' 60°C

LEÍRÁS

Kétkomponens matt bázisfesték szolid, metál és mica/pearl színekhez, akril lakkokkal történő átvonásra.

FELHASZNÁLÁS

Direkt tapadással rendelkezik PC (polikarbonát), ABS sisakokhoz, és általánosan szubsztrátokhoz; PRFG (üvegszál) felületekhez (alapozást igényel).

KARAKTERISZTIKA

- Könnyű felhasználhatóság
- Gyors száradás
- Jó töltő képesség
- Matricázható
- Kiváló fényállóság
- Átvonható tradicionális, U.V. és SOFT lakkokkal

FELÜLET ELKÉSZÍTÉS

ABS, PC: Szilikonmetesítés, 00617 PLASTIC CLEANER vagy egyéb felület aktív anyaggal. Pormentesítés majd ionmentesített levegővel tisztítás.

PRFG: Megfelelő alapozó használata.

FELHASZNÁLHATÓ

Tradicionális szórással.

Keverési arány:

LS925 2K HELM BASECOAT (derived from binder 29925)
29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER vagy
31306 INDURITORE PA
00622 THINNER AB/CM vagy
00527 PC THINNER

tömeg/térfogat

1000 rész

150 rész

400 rész

Fazékid 20°C : 4 óra
Viszkozitás : 16-18" DIN4 Cup
Ø Fúvóka méret: 1.2 mm
Nyomás: 3.5- 4 Atm
Sorok száma: 2 -3

Szikkadási idő a sorok között : 5 –10 perc
Javasolt rétegvastagság: 25-30 µ
Felhasználási körülmény : 20-25°C 50-70% relatív páratartalom
Elméleti kiadósság: 1 kg keverék: 9 m² 30 µ-ban
V.O.C. tartalom felhasználásra készen : 650 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

Szikkadás : 15-20'
Száradás: 60', 60°C-on
Maximum átvonhatósági idő : 72 óra, 60°C-on történt szárítás után

ÁTVONHATÓ

MATRICA dekoráció, továbbá 2K akril és U.V. védő lakkokkal.
Szintén felül lakkozható 31575 SOFT CLEAR MATT TH. lakkal.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0587-GB
UPDATED 05/2015

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.