





ACRYSOFT



1000 g +
250 g +
200-500 g

Fazékidő 20-25°C-on
>2 óra



14-16"FC4 szórás
20-25"FC4
folyadékfüggönyös esetén
20°C-on



Ø 1,6-1,8 mm
Sorok száma: 2
Nyomás: 3,5/4,0 Atm



A termék alkalmas
folyadékfüggönyös
eljáráshoz



Levegőn 25°C-on
Tapadás mentes: 4 óra
Teljes száradás: 7 nap

A termék alkalmas magas
hőmérsékleten történő
szárításra

LEÍRÁS

Akril fedő "TELJESEN MATT" bevonat eléréséhez, alapozó és fedő egyben.

FELHASZNÁLÁS

Különböző fa felületek lakkozására ahol az extrém matt végső bevonat elvart. Különösen alkalmas nyitott pórusú felületek kialakításához(tölgy és kőris).

KARAKTERISZTIKA

- Jó függőleges stabilitás
- Kiváló terület
- Kiváló nyitott pórus
- Kiváló "soft touch" tapintás
- Kiváló felületi keménység
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
- Nem sárgul

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Alkalmas a nyers fán történő közvetlen használatra csiszolással.

Használható továbbá a következő alapozókkal előkezelt felületeken: PU, akril, poliszter és UV alapozók.

FELHASZNÁLHATÓ

- Normál szórás, airless és airmix.
- Folyadékfüggönyös eljárás

Keverési arány:

ACRYSOFT
I3141 ACRYL 20 CAT. (edző)
I4262 DILUENTE 277 (közepes-lassú hígító) vagy
I0391 DILUENTE 214 (standard hígító) vagy
I0380 DILUENTE OPALAYD (gyors hígító)

tömeg és térfogat

1000 rész
250 rész
200-500 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C-on

Szórási viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4 szórás
20-25" FC4 folyadékfüggöny

Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm

Szórási nyomás: 3,5 / 4,0 Atm

Sorok száma: 2,60 perc szikkadással a sorok között

Felhasználandó anyagmennyiség: 150-200 g/m² első sor, 100-140 g/m² második sor

Fényesség: 4 ± 1 gloss

V.O.C.: megtalálható a vonatkozó MSDS-ben

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C-on és R.H. < 65% mellett:

Pormentes:	45 perc
Tapadásmentes:	4 óra
Egymásra rakható:	8 óra
Teljes száradás:	7 nap

Kabinban:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT BEVONATRENDSZER

Különböző fa fajta
Csiszolás P100-P150-P180
ACRYSOFT felszórása
Csiszolás P320-P400
ACRYSOFT felszórása

MEGJEGYZÉS

- A termék katalizálható 15%-ban a következő edzővel I0380 ACRYL10 CAT.
- A termék katalizálható 25%-ban a következő edzővel I2914 ACRYL15 CAT. (hideg időszakban javasolt)

TECHNICAL DATA SHEET N° W800-GB
UPDATED 11/2013

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.