





## ECOPAC



1000 g +  
500 g +  
200-500 g

Fazékidő 20°C  
> 2 óra



14-16" FC4  
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm  
Sorok száma: 1  
Nyomás: 3/4 bar



Levegőn szárítva 20°C-on  
Fogható: 90 perc  
Teljes száradás: 7 nap

Alkalmos forszírozott  
szárításra (max. 50°C)

## LEÍRÁS

Poliuretán fedőbevonat bútorigari felületkezelésre.

## FELHASZNÁLÁS

Általánosan a bútorigarban. Ugyancsak ajánlott előre szerelt bútorokhoz, sorozat gyártásban, székgyártásban illetve esztergált elemek festésére.

## KARAKTERISZTIKA

- Jó vertikális stabilitás
- Kiválóan "testes" festék réteg
- Kiváló felületi keménység
- Jó kémiai ellenálló képesség
- Jó terülés

## FELÜLETI ELŐKÉSZÍTÉS

A festék alkalmas PU, akril, poliészter vagy UV alapozókkal kezelt fa felületek fedőfestésére. Az alapozott felületet legalább P400 felületi finomságig csiszoljuk.

## ALKALMAZÁS

- Normál szórás, airless és airmix.

## Keverési arány:

ECOPAC  
I2135 FP040 CATALIZZATORE (standard edző) vagy  
I2181 FP050 CATALIZZATORE (gyors edző)  
I0815 M240 CATALIZZATORE (standard edző) \* vagy  
I1572 M250 CATALIZZATORE (gyors edző) \*  
I0391 DILUENTE 214 (standard hígító) vagy  
I4262 DILUENTE 277 (lassú hígító) vagy  
I0380 DILUENTE OPALAYD (gyors hígító)

## tömegben és térfogatban

1000 rész  
500 rész

200-500 rész

\* nem sárguló, világos színek esetében

Fazékidő 20°C: több mint 2 óra 20-25°C-on  
Szórási viszkozitás 20°C: 14-16"  
Ø Fúvóka átmérő: 1,6 – 1,8 mm  
Szórási nyomás: 3,0-4,0 bar  
Sorok száma: 1

Felhasználható anyagmennyiség: 120-160 gr/m<sup>2</sup>  
Elméleti kiadósság: 5 m<sup>2</sup>/lt  
Fényesség: 20 ± 2 gloss  
V.O.C.: transzparens konverter 47,24 gr/lt, fehér konverter 35,04 gr/lt

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

### **Levegőn 25°C-on és R.P. < 65%:**

Pormentes: 45 perc  
Fogható: 90 perc  
Egymásra rakható: 12 óra  
Teljes száradás: 7 nap

### **Forszírozott szárítás:**

A festék alkalmas forszírozott szárításra 20°C és 50°C között

---

## **JAVASOLT FESTÉSI FOLYAMAT**

Alkalmas különböző fa fajtákra  
Csiszolás P100-P150-P180  
Töltőalapozó felhordása  
Csiszolás P280-P320-P400  
ECOPAC fedőbevonat felhordása

**TECHNICAL DATA SHEET N° W100-GB**  
**UPDATED 11/2013**

All information here included is the result of carefully controlled tests and expresses our best and up to date knowledge. This news is given only as an information, so the firm cannot be accountable for further results. Furthermore it cannot be used as a contestation related to the use of the described product. All this is due to the fact that use conditions are not under our control.