

**MDF/MAGAS FELÜLETI KEMÉNYSÉG/ SZÍNES FELÜLET/ZÁRT PÓRUS/PUR ALAPOZÓ/PUR FED LAKK**

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/nm	MEGJEGYZÉS
Fa felület csiszolása	P 100-150-180						
Izoláló	Szórás	1509	ISOLANTE PALISSANDRO N.1	100	6 óra ideális száradás, legkorábban csiszolható 2-3 óra után	100	
		1508	ISOLANTE PALISSANDRO N.2	100			
		0391	THINNER 214	30-40			
Finom csiszolás	P320						
Alapozó	Szórás	3218	MASS FOND C 50/02	100	1 óra	150	A termék fehér szín , alternatívaként használható a Mass Fond MS 96 bármilyen színre keverve
		1751	FP 16 EDZ	40			
		0380	OPAL AYD HÍGÍTÓ	20			
Alapozó	Szórás	3218	MASS FOND C 50/02	100	5 óra	150	
		1751	FP 16 EDZ	40			
		0380	OPAL AYD EDZ	20			
Csiszolás	P 320-400						
Fed bevonat	Szórás	3987	RAPIDUR	100	1 éjszaka	150	<b>A Rapidur fed lakk bármilyen színre lekeverhet a Lechler Explorer kever program segítségével</b>
		0815	M 240 EDZ	50			
		0391	HÍGÍTÓ 214	30			