

MDF/SZÍNES FELÜLET/ZÁRT PÓRUS/MAGAS FÉNY/POLIÉSZTER ALAPOZÓ/PUR FED LAKK/NEM SÁRGUL

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/nm	MEGJEGYZÉS
Izoláló	Szórás	1509	ISOLANTE PALISSANDRO N.1	100	6 óra ideális száradás legkorábban csiszolható 2-3 óra után	60-80	
		1508	ISOLANTE PALISSANDRO N.2	100			
		0391	HÍGÍTÓ 214	35-45			
Finom csiszolás	P 320						
PE alapozó	Szórás	6365	POLICART 2008 WHITE	100	30-40 perc	250-300	
		0082	ACC. BASE	2			
		0358	CAT. POLILUX	2			
		0397	ACETON	10			
PE alapozó	Szórás	6365	POLICART 2008 WHITE	100	12 óra	250-300	
		0082	ACC. BASE	2			
		0358	CAT. POLILUX	2			
		0397	ACETON	10			
Csiszolás	P 320-P400-P500						
Fed bevonat	Szórás	6351	LUCIPOL 272 FED LAKK	100	12 óra	110-130	A Lucipol PUR fed lakk bármilyen színre lekeverhető a Lechler Explorer kever program segítségével
		6339	L 106 C EDZ	100			
		3580	HÍGÍTÓ 231	50			

Megjegyzés: A kiváló minőség érdekében szórjunk két réteget a fed lakkból, a sorok között 30-60 perc szikkasztással a szórási hőmérséklettel függően