

**MAGASFÉNY/ZÁRT PÓRUS/NEM SÁRGULÓ/AKRIL ALAPOZÓ/AKRIL FED LAKK**

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/nm	MEGJEGYZÉS
Fa felület csiszolása	P 100-150-180						
Alapozó	Szórás	5408	AY 330 ALAPOZÓ	100	1 óra	200	
		3141	ACRYL 20 EDZ	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	20			
Alapozó	Szórás	5408	AY 330 ALAPOZÓ	100	1 éjszaka	200	
		3141	ACRYL 20 EDZ	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	20			
Csiszolás	P 400-P 500-P 600						
Fed bevonat	Szórás	7928	AY 101 FED LAKK	100	1 éjszaka	120	
		4588	ACRYL 100 EDZ	50			
		3580	HÍGÍTÓ 231	40-50			