

SELYEMFÉNY/NYITOTT PÓRUS/NEM SÁRGULÓ/AKRIL

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/nm	MEGJEGYZÉS
Fa felület csiszolása	P 100-150-180						
Alapozó	Szórás	2906	AY 98	100	6óra	150	
		3141	ACRYL 20	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	20			
Csiszolás	P 320-400						
Fed bevonat	Szórás	3564	AY 126 GL XX	100	1 éjszaka	120	
		3141	ACRYL 20	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	40			