

SELYEMFÉNY/ZÁRT PÓRUS/NEM SÁRGULÓ/AKRIL

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/nm	MEGJEGYZÉS
Fa felület csiszolása	P 100-150-180						
Alapozó	Szórás	5408	AY 330 ALAPOZÓ	100	1 óra	200	
		3141	ACRYL 20 EDZ	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	20			
Alapozó	Szórás	5408	AY 330 ALAPOZÓ	100	1 éjszaka	200	
		3141	ACRYL 20 EDZ	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	20			
Csiszolás	P 320-400						
Fed bevonat	Szórás	6545	AY 330 GL XX FED LAKK	100	1 éjszaka	120	
		3141	ACRYL 20 EDZ	20			
		0391	HÍGÍTÓ 214	40			