

TERMÉSZETES FAHATÁS/NYITOTT PÓRUS/NEM SÁRGULÓ/AKRIL/ÖNSZIGETEL

LÉPÉS	FELHASZNÁLÁS	KÓD	TERMÉK	%	SZÁRADÁS	gr/nm	MEGJEGYZÉS
Fa felület csiszolása	P 100-150-180						
Alapozó	Szórás	5931	AY 88	100	6óra	200	
		3141	ACRYL 20	25			
		0391	HÍGÍTÓ 214	50			
Csiszolás	P 320-400						
Fed bevonat	Szórás	5931	AY 88	100	1 éjszaka	110	
		3141	ACRYL 20	25			
		0391	HÍGÍTÓ 214	50			

Megjegyzés: a fafelület pácolása lehetséges az alapozó réteg el tt