




ACRYFOND AY 330



1000 g +
200 g +
200-500 g




14-16" FC4 szórás
20-25" FC4 öntés esetén
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm
Sorok száma: 2
Nyomás: 3/4 bar



A termék alkalmas
öntéses eljárásához



Levegőn 20°C-on
Tapadásmentes: 45 perc
Teljes száradás: 7 nap

Fazékidő 20°C-on
> 2 óra

Forszírozott szárítás
20 és 50°C között
lehetséges

LEÍRÁS

Kétkomponensű transzparens akril alapozó.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas zárt pórusú felületek kialakítására. Nagyon jó sárgulás mentesség.

KARAKTERISZTIKA

- Nagyon jó függőleges stabilitás
- Gyors száradás
- Nem sárgul
- Nagyon jó csiszolhatóság
- Nagyon jó átlátszóság
- Alkalmas zárt pórus esetén

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Megfelelően csiszolt fa felületek.

FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.
- Öntési eljárással

Keverési arány:

I5408 ACRYFOND AY 330
I2914 ACRYL 15 CAT. (gyors edző) vagy
I3141 ACRYL 20 CAT. (standard edző)
I4262 DILUENTE 277 (közepes hígító) vagy
I0391 DILUENTE 214 (standard hígító) vagy
I0380 DILUENTE OPALAYD (gyors hígító)

tömegben és térfogatban

1000 rész
200 rész

200-500 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C-on
Viszkoitás 20°C-on: 14-16" FC4 szórás
20-25" FC4 öntéses eljárás
Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm
Nyomás: 3,0-4,0 bar
Sorok száma: 2,1 óra szikkadási idővel a sorok között
Felhasználásra kész anyag: 120-180 g/m²
Elméleti kiadósság: 3 m²/l

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C és RH < 65%:

Pormentes:	15 perc
Tapadásmentes:	45 perc
Egymásra rakható:	6 óra
Teljes száradás:	7 nap

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten való szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Csiszoljuk a fa felületet a következő lépcsőkben P100-P150-P180
ACRYFOND AY 330 szórása
Alapozó csiszolása P500
Fedőbevonat szórása

TECHNICAL DATA SHEET N° W2300-GB
UPDATED 09/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.