





ACRYLACK EFFECT



1000 g +
50 or 200 g +
500-800 g



14-16" FC4 szórás
20°C-on



Ø 1,3- 1,6 mm
Sorok száma: 1
Nyomás: 3/4 bar



Levegő n 25°C-on
Tapadásmentes: 2 óra
Teljes száradás : 7 nap

Fazékidő 20-25°C-on
> 2 óra

Alkalmos magas
hőmérsékleten történő
száradásra

LEÍRÁS

Egy sorban (matt) vagy két sorban (matt és fényes) akril bevonat egy és kétréteg bevonatokhoz speciálisan gyöngyház és metal effect létrehozására.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmos nem sárguló bevonatok létrehozására paneleken és bútor alkatrészekén. Egyaránt alkalmas nyitott és zártpórusok készítésénél.

KARAKTERISZTIKA

- Jó függőleges stabilitás
- Kiváló terület
- Kiváló felületi keménység
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
- Használható bázisfestékként felüllakozás esetére
- Gyors száradás

FELÜLET ELKÉSZÍTÉS

A következő termékekkel már alapozott felület: PU, akril, poliészter és UV alapozók. A termék felszórása előtt csiszoljuk az alapozót a következő finomságú papírral, P400/P600.

FELHASZNÁLHATÓ

- Normál szórással

Keverési arány egy soros bevonat esetén :

ACRYLACK EFFECT
I3141 ACRYL 20 CAT. (edz)
I3580 DILUENTE 231 vagy (hígító)
I0391 DILUENTE 214

tömeg és térfogat
1000 rész
200 rész
500-800 rész

Keverési arány két soros bevonat esetén :

ACRYLACK EFFECT
I3141 ACRYL 20 CAT. (edz)
I3580 DILUENTE 231 vagy (hígító)
I0391 DILUENTE 214

tömeg és térfogat
1000 rész
50 rész
500-800 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C-on
Szórási viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4

Ø Fúvóka méret: 1,3 – 1,6 mm
Szórási nyomás: 3,0-4,0 bar
Sorok száma: 2/3
Felhasználható mennyiség: 50-60 µ soronként
Elérhet két fényességben:
10 ± 2 gloss => Félmatt
40 ± 5 gloss => Félfényes
V.O.C.: megtalálható a vonatkozó MSDS-ben

SZÁRADÁSI ID

Levegőn 25°C-on és R.H. < 65% esetén:

Pormentes: 30 perc
Tapadásmentes: 2 óra
Egymásra rakható: 8 óra
Teljes száradás: 7 nap

Kabinban:

Alkalmas a termék magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT EGY SOROS BEVONATRENDSZER nyitott- és/vagy zártpórus

Különböző fa felület
Csiszolás P100-P150-P180
2K alapozó felszórása
Alapozó csiszolása P280-P320-P400-P600
ACRYLACK EFFECT (10/40 gloss) felszórása

JAVASOLT KÉT SOROS BEVONATRENDSZER nyitott- és/vagy zártpórus

Különböző fa felület
Csiszolás P100-P150-P180
2K alapozó felszórása
Alapozó csiszolása P280-P320-P400-P600
ACRYLACK EFFECT felszórása
2 óra után de maximum 48 óra elteltével vonjuk át a felületet akril lakkal
ACRYLUX AY101 LUCIDO
ACRYLACK AY126
ACRYLACK PLUS AY 330
ACRYSOFT AY 88
DUOLACK UV 600 TIX

TECHNICAL DATA SHEET N° W401-GB
UPDATED 06/2016

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.