




# MONOLACK AR NEW



1000 g +  
200-400 g



14-16" FC4 szórás  
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm  
Sorok száma: 1  
Nyomás: 3/4 bar



Levegő n 20°C  
Tapadásmentes: 30 perc  
Teljes száradás: 7 nap

Forszírozott szárítás 20 és  
50°C között lehetséges

## LEÍRÁS

Matt transzparens nitro fed lakk.

## FELHASZNÁLÁS

Felhasználható panelek és magas minőségű összeszerelt bútorok lakkozására.

## KARAKTERISZTIKA

- Nagyon jó függőleges stabilitás
- Gyors száradás
- Jó felületi keménység
- Jó kémiai ellenálló képesség
- Jó terülés

## FELÜLET ELKÉSZÍTÉS

Felhasználható megfelelően alapozott és csiszolt fa felületeken. Az alapozott felületet csiszoljuk P400 finomságú csiszoló papírral.

## FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.

### Keverési arány:

MONOLACK AR NEW (különböző fényességben)  
I0406 ANTINEBBIA DILUENTE (hígító) vagy  
I0380 OPALAYD DILUENTE (gyors hígító)

### tömegben és térfogatban

1000 rész  
200-400 rész

Viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4  
Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm  
Nyomás: 3,0-4,0 bar  
Sorok száma: 1 réteg  
Felhasználásra kész anyag: 120-160 g/m<sup>2</sup>  
Elméleti kiadósság: 5 m<sup>2</sup>/l  
V.O.C.: 681,17g/l

---

## **SZÁRADÁSI ID**

**Levegő n 25°C és RH < 65%:**

Pormentes:	15 perc
Tapadásmentes:	30 perc
Egymásra rakhat :	24 óra
Teljes száradás:	7 nap

### **Forszírozott szárítás:**

A termék alkalmas magas hőmérsékleten való szárításra 20°C és 50°C között

---

## **JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS**

Fa felület csiszolása a következő lépésekben P100-P150-P180  
Esetlegesen pác felhordása  
Alapozó felhordása  
Alapozó csiszolása P320-P400 csiszoló papírokkal  
MONOLACK AR NEW felhordása

**TECHNICAL DATA SHEET N° W4201-GB**  
**UPDATED 09/2014**

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.