





# 04461 - POLYDUR CART




1000 ml +  
20-40 ml



1-2 réteg



Száradás 20° C-on  
25-30 perc



P60-80  
P120-150

Fazékidő 20° C-on  
6-8 perc

## LEÍRÁS

Poliészter gitt nagyon magas töltőképességgel.

## FELHASZNÁLÁS

Jelentős felületi hibák kitöltésére autóiipari és ipari területen.

## KARAKTERISZTIKA

- Könnyű használhatóság
- Nagyon könnyű csiszolhatóság
- Jó rugalmasság
- Nagyon magas töltőképesség
- Széles körű felhasználás (acél, vas, alumínium, üvegszál)
- Nagyon finom felület (porózus mentes felület)

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

### Acél, alumínium

Érdesítsük és szilikonmentesítsük a felületet 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val.

### Régi bevonatok

Ne használjuk oldószerérzékeny felületeken.

SOHA ne használjuk Wash primer-en.

Abban az esetben ha fémalapozót szeretnénk használni, használjunk epoxy alapozót például a 04384 EPOFAN PRIMER R-EC. Száradás után gittelhető az alapozó.

## HASZNÁLAT

Kenés

### Keverési arány:

	térfogatban	tömegben
04461 POLYDUR CART	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	20-40 ml	10-30 g

Nyári időszakban a katalizátor arányát tömegben redukálhatjuk 1%-ra, télen növelhetjük 3%-ra.

### A patronos csomagolás esetében a következő képpen járjon el:

Helyezze be a gitt patronát a megfelelő adagolóba a 00472 POLYDUR HARDENER katalizátorral együtt. Az adagoló mindig a megfelelő mennyiségű katalizátort fogja hozzáadni a gitthez.

Javasolt katalizálás:

1% nyáron - 2% köztes időszakban - 3% télen.

Mindig alaposan keverjük össze a katalizátort a gittel.

Fazékidő 20° C-on: 5-8 perc

Sorok száma: 1+1 befejező.

Javasolt rétegvastagság: min. 200 µ max. néhány mm.

**DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC felhasználásra kész 250 g/l**

**Ez a termék felhasználásra készen 200 g/l VOC**

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

Csiszolható 25 – 30 perc után 20 °C-on

I.R. lámpa (a száradási idő függ a lámpa kapacitásától)

---

## **CSISZOLÁS**

Száraz csiszolás P60 - 80 finomságú papírral, végső finomítás P120 - 150 finomságú papírral.

---

## **ÁTVONHATÓ**

Minden fülletrel és sealerrel a Lechler Car Refinishing palettájáról.

---

## **SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS**

- A gitt nem tapad Wash Primerhez és hasonló termékekhez.
- A katalizált gittet ne rakjuk vissza az eredeti gitt dobozba.
- A terméket tároljuk hideg száraz helyen.
- Túl sok katalizátor használata sárga foltokat eredményezhet a végső bevonaton.
- A kiváló tapadás érdekében minden esetben érdesítsük és megfelelően szilikonmentesítsük a gittelendő felületet.

POLYDUR katalizátor szerves peroxidot tartalmaz amely irritációt okozhat. Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését, esetleges szembe kerülését. Használat után szappanos vízzel mossunk kezet.

**TECHNICAL DATA SHEET N° 0475-GB**

**UPDATED 07/2007**

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL