





# 04465 - POLYDUR PLASTIC




1000 ml +  
30-50 ml



1-2 réteg



Száradás 20° C-on  
20-30 perc



P180

Fazékidő 20° C-on  
4-5 perc

## LEÍRÁS

Sötétszürke gitt speciálisan műanyag felületek javítására autópárhán és haszongépjárműveken.

## FELHASZNÁLÁS

Alkalmas kisebb horpadások és karcolások kitöltésére műanyag felületeken.

## KARAKTERISZTIKA

- Kiváló rugalmasság
- Kiváló tapadás különböző műanyagokon és üvegszálon
- Könnyű kenhetőség
- Könnyen csiszolható
- Jó töltőképesség
- Nagyon gyors száradás

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

### Műanyag felület

Szilikonmentesítsük 00617 PLASTIC CLEANER-rel, majd csiszoljuk P180 szemcsészetű papírral. Polypropylén(PP-EPDM) esetében először használjunk EL010 PLASTIC PRIMER vagy 05781 CLARPRIMER alapozókat a megfelelő tapadás érdekében.

## HASZNÁLAT

Kenés

### Keverési arány:

	térfogatban	tömegben
04465 POLYDUR PLASTIC	1000 ml	1000 g
HARDENER	30-50 ml	20-30 g

Nyári időszakban a katalizátor arányát tömegben redukálhatjuk 2%-ra, télen növelhetjük 3%-ra.

Fazékidő 20 °C-on: 4-5 perc

Sorok száma: 1+1 befejező.

Javasolt rétegvastagság: min. 200 µ.

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC felhasználásra kész 250 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 200 g/l VOC

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

Csiszolható 20 – 30 perc után 20 °C-on  
I.R. lámpa (a száradási idő függ a lámpa kapacitásától)

---

## **CSISZOLÁS**

Száraz csiszolás P180 finomságú papírral.

---

## **ÁTVONHATÓ**

Mindig használjunk megfelelő Lechler alapozót a következő réteg előtt.

---

## **SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS**

- A gitt nem tapad Wash Primerhez és hasonló termékekhez.
- A katalizált gittet ne rakjuk vissza az eredeti gitt dobozba.
- A terméket tároljuk hideg száraz helyen.
- Túl sok katalizátor használata sárga foltokat eredményezhet a végső bevonaton.
- A kiváló tapadás érdekében minden esetben érdesítsük és megfelelően szilikonmentesítsük a gittelendő felületet.

POLYDUR katalizátor szerves peroxidot tartalmaz amely irritációt okozhat. Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését, esetleges szembe kerülését. Használat után szappanos vízzel mossunk kezet.

**TECHNICAL DATA SHEET N° 0530-GB**  
**UPDATED 07/2007**

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL