



MAC 9 MACROFAN - M9000 HS COLOR UNDERCOAT



1000 ml +
500 ml +
200-300 ml


Fazékidő 20°C-on:
4 óra



16-18" DIN4
20" C-on



Ø 1,3,-1,4 mm
4 bar
HVLP:
2 bar
rétegszám: 1-3



60-80 µ



20 perc 20°C-on

TERMÉKLEÍRÁS

Akril-uretán binder, melyet 90/10 arányban keverve a MACROFAN HS RENDSZER Alapszíneivel, követve a megfelelő receptúrákat, magas szilárdanyag-tartalmú alapbevonatokat kapunk, melyek „nedves-a-nedvesen” ciklusokban használhatók.

FELHASZNÁLÁS

Szigetelő alapbevonat, mely közvetlenül festhető csiszolás nélkül, („nedves-a-nedvesen” ciklusban), melyre fedőlakk kerül. Járművek teljes és részleges javításához, amikor a munka gyorsasága nagyon fontos.

JELLEMZŐK

- Használható „nedves-a-nedvesen” ciklusban csiszolás nélkül.
- A binder felhordható színezés nélkül is. Ez esetben áttetsző szigetelőként.
- Zsugorodásmentes.
- Könnyű alkalmazás.
- Nagyon jó területés.
- Jó tapadás.
- Tapadás-elősegítőként is használható.
- Rendkívül kiadós.
- Színezhető, minden színárnyalat előállítható vele, így a fedőbevonat fedőképessége megnő.

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

Késsel felhordható poliészter gittek:

P240-es vászonnal történő száraz csiszolás. Nagy felületek esetén hagyományos csiszolható szigetelőt javasolunk.

Pusztá acél, galvanizált acél, és cink bevonatú acél, alumínium:

Hordjunk fel 04318 FIX-O-DUR, vagy 05720 MONOPRIMER alapozóréteget a korrózió elleni védelem erősítésére.

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.



Adatlapszám.: 0441/9-HU

ALAPOZÓK

Régi festék bevonatok: Száraz csiszolás P240-280-as vászonnal, vagy nedves csiszolás P360-400-as vászonnal, és zsírtalanítsuk 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val.

Műanyag alkatrészek: Hordjunk fel MAC 0 (M0000 PLASTIC COLOR PRIMER), vagy 04363 UNIVERSAL PLAST terméket tapadás-elősegítőként.

ALKALMAZÁS

Szórás hagyományos, vagy HVLP pisztollyal.

Keverési arány:

	térfogatban	tömegben
MAC 9 (az M9000 BINDER-rel előállított MACROFAN HS szigetelő)	1000 ml	1000 g
00362 INDURITORE HS (edző)	500 ml	400 g
00740-1-2 DILUENTE AUTOREFINISHING (hígítók)	300-400 ml	250-350 g

Fazékidő 20°C-on: 4 óra

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 16-18" DIN 4

Fúvókaátmérő: hagyományos és HVLP pisztoly : 1,3-1,4 mm

Légnyomás: hagyományos pisztoly: 4 bar; HVLP: 2 bar

Rétegszám: 1-3

Bevonatvastagság: 60-80 µ

Kiadósság (elméleti értékek): 1 kg keverék = 6,9 m² 60 mikronos réteg

1 l keverék = 8 m² 60 mikronos réteg

V.O.C. R.F.U.: < 540 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

A termék bevonható a fedőbevonattal 20°C-on 20 perc és 8 óra közötti idő intervallumon belül. Ezen idő elteltével a bevonatot teljesen meg kell szárítani, és legalább Scotch Brite-tal történő csiszolás szükséges.

BEVONHATÓ

- MACROFAN FEDŐBEVONAT
- ISOAKRYL
- BSB + ACRIFAN / MACROFAN
- HYDROFAN + MACROFAN (csak száraz-a-szárazon rendszerben)

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.

MEGFIGYELÉSEK

A MAC 9 (M9000)-rel előállítható valamennyi szín receptúrája megtalálható a Casa Sottotinte/Undercoats (alapbevonatok) alatt, ahol azok találhatóak meg, melyeket a BSB, illetve a HYDROFAN fedőbevonat rendszer alapbevonataiként javasolunk; és úgy vannak megjelölve, mint a Gyártók által használt eredeti alapbevonatok. Fehér szín és annak származékai esetén a jó fedőképesség eléréséhez az M9000 és az Alapszínek térfogat aránya 80/20 kell lennie (duplája, mint az Alapszínek mennyisége, és ugyanaz a katalízis arány marad). 25°C-os hőmérséklet felett, és magas páratartalomnál, a kikevert, szórásra kész termék 60 perc elteltével megbőrösödhet; ebben az esetben 2000-es gézzel szűrjük át.

ADATLAPSZÁM: 0441/9-HU
FELÜLVIZSGÁLVA: 2003./02.

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.