




## 09760 - FLESSIBILIZZANTE



800-750 ml +  
200-250 ml

### LEÍRÁS

Szintelen adalékanyag a kétkomponensű fedőbevonatok rugalmasságának növelésére műanyag felületeken.

### FELHASZNÁLÁS

Alkalmazható MACROFAN MAC4, MACROFAN UHS FEDŐLAKKOK és 2K füllerek esetében, műanyag felületek alapozásánál ill. fedőzésénél.

### KARAKTERISZTIKA

Megnöveli a felhordott filmréteg rugalmasságát a műanyag felületeken.

### HASZNÁLAT

MACROFAN MAC4 és MACROFAN UHS FEDŐLAKKOK esetében a következő keveréket készítsük el:

FEDŐBEVONAT / FEDŐLAKK	750 vagy 800 rész
09760 FLESSIBILIZZANTE	250 vagy 200 rész
	1000      1000 rész

A füllerekhez maximum 10% rugalmasítót adagoljunk.

### SZÁRADÁSI IDŐ

Az adalékanyag nem befolyásolja jelentősen az eredeti(alap termék) száradási időket.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0281-GB  
UPDATED 10/2007