



ISOLANTE PALISSANDRO VELO N°1




1000 g +
1000 g +
500-1000 g

Fazékid 20°C-on
> 2 óra




14-16" FC4 szórás
20-25" FC4 öntés esetén
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm
Sorok száma: 1
Nyomás: 3/4 bar



Alkalmos öntéses
eljáráshoz



Levegőn 20°C-on
Tapadásmentes: 120 perc
Tejjes száradás: 7 nap

Forszírozott szárítás 20 és
50°C között lehetséges

LEÍRÁS

Két komponens poliuretán izoláló.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmos sötétebb tónusú fák, exotikus fák illetve MDF felületek izolálására. Megakadályozza a fa extract tartalmának a bevonatba való beivódását.

KARAKTERISZTIKA

- Kiváló izoláló hatás
- Nagyon jó pórus nedvesít hatás
- Nagyon jó átlátszóság

FELÜLET EL KÉSZÍTÉS

Megfelelően sima, csiszolt felület, igény szerint pácolva.

FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.
- Öntéses eljárással.

Keverési arány:

I1509 ISOLANTE PALISSANDRO VELO N.1
I1508 ISOLANTE PALISSANDRO N.2
I4262 DILUENTE 277 (közepes-lassú hígító) vagy
I0391 DILUENTE 214 (standard hígító) vagy
I0380 DILUENTE OPALAYD (gyors hígító)

tömegben és térfogatban

1000 rész
1000 rész
500-1000 rész

Exotikus fa felületek esetén minimum 3 sor izolálót javasolunk, a sorok között legkevesebb 2 óra szikkadási idővel.

Fazékid 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C
Viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4 szórás
20-25" FC4 öntéses eljárás

Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm
Nyomás: 3,0-4,0 bar
Sorok száma: egy sor
Felhasználásra kész anyag: 60-80 g/m²
Elméleti kiadósság 10 m²/l
V.O.C.: 755,66 g/l

SZÁRADÁSI ID

Levegő n 25°C és RH < 65%:

| | |
|-------------------|----------|
| Pormentes: | 30 perc |
| Tapadásmentes: | 120 perc |
| Egymásra rakható: | 4 óra |
| Teljes száradás: | 7 nap |

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten való szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Fa felület csiszolása a következő lépésekben P100-P150-P180

Pác felhordása igény esetén

ISOLANTE PALISSANDRO VELO N°1 felhordása

Alapozó felhordása

Alapozó csiszolása P320-P400

Fedőbevonat felhordása

TECHNICAL DATA SHEET N° W2000-GB
UPDATED 09/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.