



POLICART 2008 BIANCO ACCELERATO



1000 g +
100 g +



10-12" FC6
szórás 20°C-on



Ø 2,5 - 3,0 mm
Sorok száma: 2-3
Nyomás: 3/4 bar



Levegőn 25°C-on
Tapadásmentes: 120 perc
Teljes száradás: 7 nap

Fazékidő 20-25°C
ca. 30 perc

Magas hőfokon szárítás
20° és 50°C
között lehetséges

LEÍRÁS

Fehér szórható poliészter alapozó.

FELHASZNÁLÁS

Felhasználható zárt pórus kialakításához paneleken és általánosan bútorgyártásban.

KARAKTERISZTIKA

- Kiváló töltő képesség
- Nagyon jó függőleges stabilitás
- Kiváló csiszolhatóság
- Nagyon jó takaró képesség
- Nagyon jó területi jellemzők

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Alkalmazható csiszolt fa vagy MDF felületek esetében.

FELHASZNÁLHATÓ

- Normál szórással, airless és airmix technológiával.

Keverési arány:

I7310 POLICART 2008 BIANCO
I7235 CATALIZZATORE LV 93 10%

tömeg és térfogat

1000 rész
100 rész

Fazékidő: ca. 30 perc 20-25°C-on
Viszkozitás 20°C-on: 10-12" FC6
Ø Fúvóka méret: 2,5 – 3,0 mm
Nyomás: 3,0-4,0 bar
Sorok száma: 2/3 sor, szikkadási idővel(zselé idő)
Felhasználható anyag: 250-300 g/m²
Elméleti kiadósság: 1-2 m²/l
V.O.C.: lásd, MSDS

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C-on és RH < 65%:

Pormentes:	45 perc
Tapadásmentes:	120 perc
Egymásra rakható:	6 óra
Teljes száradás:	7 nap

Kabinban:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Különböző fa felület

Csiszoljuk a következőkkel: P100-P150-P180

POLICART 2008 BIANCO ACCELERATO szórása Az

alapot csiszoljuk a következőkkel: P320-P500

Fedőbevonat felszórása

TECHNICAL DATA SHEET N° W3405-GB
UPDATED 06/2016

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.