



272 B.R. BASE LUCIPOL TRASPARENTE




1000 g +
1000 g +
400-600 g

Fazékidő 20°C-on
> 2 óra



14-16" FC4 szórás
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm
Sorok száma: 1-2
Nyomás: 3/4 bar



Levegőn 20°C-on
Tapadásmentes: 2 óra
Teljes száradás: 7 nap

Forszírozott szárítás
20 és 50°C között
lehetséges

LEÍRÁS

Poliuretán magasfényű fedőlakk magasfényű felületek előállítására.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas magasfényű nem sárguló felületek létrehozásához paneleken és bútorokon. Szintén alkalmas három dimenziós és esztergált felületeken történő alkalmazásra.

KARAKTERISZTIKA

- Jó függőleges stabilitás
- Kiváló terület
- Nagyon jó felületi keménység
- Nagyon jó kémiai ellenálló képesség
- Ecsetelhető
- Nem sárgul

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Javasoljuk poliészter alapozó használatát amely P600 finomsággal lett csiszolva. Szintén alkalmas alapozóként magas töltőképességű poliuretán alapozó.

FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.

Keverési arány:

I6351 272 B.R. BASE LUCIPOL TRASPARENTE
I6339 L 106 C CATALIZZATORE (edző)
I3580 DILUENTE 231 (lassú hígító) vagy
I7929 DILUENTE 232 (extra lassú hígító) vagy
I4262 DILUENTE 277 (közepes-lassú hígító) vagy
I5543 DILUENTE 237 (gyors hígító)

tömeg és térfogat

1000 rész
1000 rész
400-600 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C-on

Viszkoitás 20°C-on: 14-16" FC4 szórás

Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm

Nyomás: 3,0-4,0 bar

Sorok száma: 1-2

Felhasználásra kész termék: 100-120 g/m²

V.O.C.: metalálható az MSDS adatlapban

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C-on és RH < 65%:

Pormentes:	1 óra
Tapadásmentes:	2 óra
Egymásra rakható:	12 óra
Teljes száradás:	7 nap

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Fa felület csiszolása P100-P150-P180

Alapozó felszórása

Alapozó csiszolása P280-P320-P600-P800

272 R. BASE LUCIPOL TRASPARENTE felszórása, 120-140 g/m²

MEGJEGYZÉS

- A gyorsabb száradás eléréséhez használjuk a következő edzőt I5481 L 101 C CAT. 100%-ban.
- Mikor a szórás magas hőmérsékletben történik (nem magasabb mint 30°C), lehetséges használni a következő hígítót I7929 DILUENTE 232 40-60%-ban.
- Mikor a felhasználási hőmérséklet alacsonyabb mint 20°C, a következő hígítót kell használnunk I5543 DILUENTE 237 40-60%-ban.

TECHNICAL DATA SHEET N° W4006-GB
UPDATED 09/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.