




ACRYSOFT AY 88



1000 g +
200 g +
200-500 g



14-16" FC4 szórás
20-25" FC4 öntés esetén
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm
Sorok száma: 1
Nyomás: 3/4 bar



Alkalmos öntéses
eljáráshoz



Levegőn 20°C-on
Tapadásmentes: 60 perc
Teljes száradás: 7 nap

Fazékidő 20°C-on
> 2 óra

Forszírozott szárítás
20 és 50°C között
lehetséges

LEÍRÁS

Kétkomponensű matt transzparens alapozó/fedő, natúr effect hatás.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmos nyitott pórusú felületek létrehozására. A termékkel "nem festett" felületi hatás érhető el miközben a fa felületének kiváló védelmet ad. Nagyon jó sárgulás mentes felületet képez.

KARAKTERISZTIKA

- Jó függőleges stabilitás
- Kiváló felületi keménység
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
- Nagyon jó pórus nedvesítő hatás
- Gyors száradás
- Nem sárgul

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A natur fát csiszoljuk P180 finomságú papírral.

FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.
- Öntéses eljárással

Keverési arány:

I5931 ACRYSOFT AY 88
I2914 ACRYL 15 CATALIZZATORE (gyors edző) vagy
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE (standard edző)
I4262 DILUENTE 277 (közepes hígító) vagy
I0391 DILUENTE 214 (standard hígító) vagy
I0380 DILUENTE OPALAYD (gyors hígító)

tömeg és térfogat

1000 rész
200 rész

200-500 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C-on

Viszkozitás 20°C: 14-16" FC4 szórás

20-25" FC4 öntés

Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm

Nyomás: 3,0-4,0 bar

Sorok száma: 2

Felhasználásra kész termék: 120-160 g/m²

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C-on és RH < 65%:

Pormentes:	30 perc
Tapadásmentes:	60 perc
Egymásra rakható:	8 óra
Teljes száradás:	7 nap

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Fa felület csiszolása P100-P150-P180

Esetleges pác felszórása

ACRYSOFT AY 88 szórása

Felület csiszolása P400

ACRYSOFT AY 88 felszórása

TECHNICAL DATA SHEET N° W4102-GB
UPDATED 09/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.