




AY 101 LUCIDO ACRILICO



1000 g +
500 g +
300-600 g



14-16" FC4
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm
Sorok száma: 1-2
Nyomás: 3/4 bar



Levegőn 20°C
Tapadásmentes: 24 óra
Teljes száradás: 7 nap

Fazékidő 20°C-on
> 2 óra

Forszírozott szárítás
20 és 50°C között
lehetséges

LEÍRÁS

Fényes akril fedőlak, escsetelhető.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas nem sárguló fényes bevonat létrehozására paneleken és bútorokon illetve azok alkatrészein.

KARAKTERISZTIKA

Jó függőleges stabilitás
Kiváló terülés
Kiváló felületi keménység
Nagyon jó kémiai ellenálló képesség
Escsetelhető
Nem sárgul

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Javasolt poliészter alapozó használata amelyet P600 finomságú csiszolóval készítünk elő. Szintén alkalmas alapozóként magas töltőképességű poliuretán alapozó.

FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.

Keverési arány:

I7928 AY 101 LUCIDO ACRILICO
I4588 ACRYL 100 CATALIZZATORE (edző)
I3580 DILUENTE 231 (lassú hígító) vagy
I7929 DILUENTE 232 (extra lassú hígító) vagy
I4262 DILUENTE 277 (közepes-lassú hígító) vagy
I5543 DILUENTE 237 (gyors hígító)

tömeg és térfogat

1000 rész
500 rész
300-600 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C
Viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4
Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm
Nyomás: 3,0-4,0 bar
Sorok száma: 1-2
Felhasználásra kész termék: 100-140 g/m²
V.O.C.: megtalálható az MDSD adatlapban

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C és RH < 65%:

Pormentes:	2 óra
Tapadásmentes:	24 óra
Egymásra rakható:	48 óra
Teljes száradás:	7 nap

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Fafelület csiszolása P100-P150-P180

Alapozó felhordása

Alapozó csiszolása P280-P320-P600-P800

AY 101 LUCIDO ACRILICO felhordása

MEGJEGYZÉS

- Mikor magasabb a hőmérséklet mint 30°C, használhatunk I7929 DILUENTE 232 hígítót 40-50%-ban.
- Mikor alacsonyabb a hőmérséklet mint 20°C, I5543 DILUENTE 237 hígítót kell használnunk 40-50%-ban.

TECHNICAL DATA SHEET N° W4104-GB
UPDATED 09/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.