



## 29103 – SYNTOPRIMER



1000 ml +  
200-400 ml



20-25° DIN 4  
20° C-on



Ø 1,4-1,8 mm  
4 bar  
rétegszám: 1-2



Levegőn szárítva 20° C-  
on:  
Tapadásmentes: 20-30  
perc  
Teljes száradás: 6-8 óra

### TERMÉKLEÍRÁS

Nagyon gyorsan száradó, króm- és ólommentes szintetikus alapozó.

### FELHASZNÁLÁS

Pusztá acél felületekre felhordható alapozó, általános ipari alkalmazásra, teherautókhoz, kamionokhoz, mezőgazdasági gépekhez.

### JELLEMZŐK

- Gyors száradás.
- Jó tapadás acélhoz.
- Jó töltőképesség.

### FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

Csiszolás, tisztítás, majd zsirtalanítás 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW-val.

### ALKALMAZÁS

Szórás.

#### Keverési arány:

|   | Térfogatban és tömegben |
|---|-------------------------|
| SYNTOPRIMER                               | 1000 rész               |
| 00552 LECHLEROID DILUENTE L (hígító) vagy | 200-400 rész            |
| 00825 DILUENTE UNIVERSALE                 |                         |

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**



Adatlapszám: **0355-HU**

**LECHSYS**

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 20-25" DIN 4  
Fúvókaátmérő: 1,4-1,8 mm  
Nyomás: 4 bar  
Rétegszám: 1-2  
Bevonatvastagság: 60-80 μ  
Kiadósság (elméleti érték): 1 l keverék = 5,5 m<sup>2</sup> 75 μ-os réteg  
1 kg keverék = 4,5 m<sup>2</sup> 75 μ-os réteg  
V.O.C. R.F.U. : ~610 g/l

---

### **SZÁRADÁSI IDŐ**

**Levegőn szárítva 20 °C-on:**  
Ragadás-mentes: 20-30 perc  
Teljes száradás: 6-8 óra

---

### **BEVONHATÓ**

Gyorsan száradó, poliuretán és szintetikus zománcokkal, és nitro-kombi lakkokkal

---

### **MEGFIGYELÉSEK**

A 29101-es binder króm- és ólommentes. Színezésekor ne használjuk a 29011, 29012, és a 29026-os alapszíneket, hogy megőrizzhessük a végső termék króm- és ólommentes tulajdonságát.  
A színezett alapbevonatok receptúrái a Data Box-on a „SOTT” alatt vannak felsorolva.  
A megfelelő színkártyán lévő színt válasszuk.

**ADATLAPSZÁM: 0355-HU**  
**FELÜLVIZSGÁLVA: 2001. 12.**

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**