

## 29149 - ISOLACK TEXTUR




1000 ml +  
500 ml +  
300-400 ml

Fazékidő 20°C-on:  
6-8 óra



Ø 1,4-1,8 mm  
3-5 Atm  
Rétegszám: 2



Levegőn szárítva,  
20°C-on:  
tapadásmentes:  
6 óra  
Teljes száradás: 24 óra  
Kemecében  
60°C-on:  
30 perc

### TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, strukturált, poliuretán lakk.

### FELHASZNÁLÁS

Texturált, csúszásgátló fedőbevonat kereskedelmi járművekhez és általános ipari alkalmazásra.

### JELLEMZŐK

- Nagyon jó csúszásgátló hatás.
- Könnyen alkalmazható.
- Jó karcálló-képesség.
- Jó töltőképesség, amely elrejtí az alapozó kisebb egyenetlenségeit.

### FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

- FIX-O-DUR, vagy MONOPRIMER
- Kétkomponensű alapozók és tömítők, megfelelő csiszolás után.

### ALKALMAZÁS

Ecsettel és görgővel való felhordás.

### Keverési arány:

#### Tömegben és térfogatban

ISOLACK TEXTUR (lakk)  
29340-29341 INDURITORI ISOLACK High (edző)  
00740-1-2 DILUENTE AUTOREFIN. vagy  
00825 DILUENTE UNIVERSALE (hígító)

1000 rész  
500 rész  
300-400 rész

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valódiságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**



Adatlapszám: **0376-HU**

**LECHSYS**

Fazékidő 20°C-on: 6-8 óra  
Fúvókaátmérő: 1,4-1,8 mm  
Légnyomás: 3-5 bar  
Rétegszám: 2  
Javasolt bevonatvastagság: 75 µ  
Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 5 m<sup>2</sup> 75 µ-os réteg  
1 kg keverék: 4,5 m<sup>2</sup> 75 µ-os réteg  
V.O.C. R.F.U.: ~580 g/l

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

### **Levegőn szárítva 20°C-on:**

Tapadásmentes: 6 óra  
Teljes száradás: 24 óra

### **Kemencében szárítva 60°C-on:**

30 perc  
A teljes keresztkötés 3-4 nap múlva következik be.

---

## **SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS**

A téli időszakban a levegőn való szárítás gyorsítása céljából adjunk max. 5% 09167 SPEED-O-DRY-t a termékhez.

**ADATLAPSZÁM: 0376-HU**  
**FELÜLVIZSGÁLVA: 2001/04**

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

**EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.**