


29158 – ACRYL 1K MATT



1000 ml +
250-350 ml



20-25° DIN4
20° C-on



Ø 1,4 mm
4 Atm
rétegszám: 2



Levegőn szárítva,
20°C-on:
4 óra
Kemencében, 60° C-on:
30 perc

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű akril zománc matt fedőbevonatokhoz.

FELHASZNÁLÁS

Ipari fedőbevonatokhoz fém és műanyag felületekre, és közvetlen felhasználásra PVC-re és ABS-re.

JELLEMZŐK

- Könnyű alkalmazhatóság.
- Gyors száradás.
- Kiváló küllem.
- Nagyon jó tapadás közvetlenül PVC és ABS felületekhez.
- Közvetlen tapadás PS-re (polisztirol habra nem), amennyiben speciális hígítóval (00587 DILUENTE PS) hígítjuk.

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

PVC/ABS/PS: Izopropil alkohollal történő alapos zsirtalanítás.

Vas, acél, és fémtárgyak: Megfelelő alapozó felhordása.

ALKALMAZÁS

Szórás.

Keverési arány:

Tömegben és térfogatban

ACRYL 1K MATT (zománc)	1000 rész
00825 DILUENTE UNIVERSALE (hígító)	250-350 rész
vagy	
00587 DILUENTE PS*	500-600 rész
*speciális hígító PS-hez való közvetlen tapadás eléréséhez	

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.



Adatlapszám: **0463-HU**

LECHSYS

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 20-25" DIN4
Fúvókaátmérő: 1,4 mm
Légnyomás: 4 bar
Rétegszám: 2-3
Javasolt bevonatvastagság: 30-40 μ
Elméleti kiadósság: 1 l keverék = 7 m² 40 μ-os réteg
1 kg keverék: 7,5 m² 40 μ-os réteg
V.O.C. R.F.U. (25" DIN 4): ~650 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn szárítva 20°C-on:

Pormentes: 10 perc
Tapadásmentes: 20 perc
Teljes száradás: 4 óra

Kemencében, alacsony hőfokon: 60°C-on:

30 perc

ADATLAPSZÁM: 0463-HU
FELÜLVIZSGÁLVA: 2001/12

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.