


29171 EPOTOP 1K



1000 ml +
200-300 ml



20-24° ISO/DIN/4
20° C-on



Ø 1,4 mm
4 Atm
rétegszám: 2-3



Levegőn szárítva,
20° C-on:
kézzel érinthető:
4-5 óra
Teljes száradás:
24-48 óra

TERMÉKLEÍRÁS

1K epoxi zománc, magas fényű fedőbevonatokhoz.

FELHASZNÁLÁS

Általános ipari alkalmazásra, fémfelületekre szánt zománc.

JELLEMZŐK

- Könnyű alkalmazhatóság.
- Gyors, levegőn történő száradás.
- Kiváló fedőbevonat.
- Kiváló tapadás a következő felületekhez:
 - vas
 - alumínium
 - galvanizált acéllemez
- Jó ellenálló-képesség a légköri szennyeződésekkel szemben.

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS

Vas: 00695 SOLVENTE ANTISILICONE-val történő zsírtalanítás, homokfúvás vagy csiszolás

Alumínium: Scotch-Brite, vagy más érdesítő eszköz használatát javasoljuk

Galvanizált acéllemez: enyhe érdesítést javasolunk.

ALKALMAZÁS

Szórás.

Keverési arány

Tömegben és térfogatban

EPOTOP 1K (zománc)

00825 DILUENTE UNIVERSALE (hígító)

1000 rész

200-300 rész

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.



Adatlapszám.: **0461-HU**

LECHSYS

Szórási viszkozitás 20 °C-on: 20-24" ISO/DIN 4
Fúvókaátmérő: 1,4 mm
Légnyomás: 4,0 Atm
Rétegszám: 2-3
Bevonatvastagság: 30-40 µ
Elméleti kiadósság: 1kg vagy 1l keverék = 6,5-7,5 m² 40 µ-os réteg
V.O.C. R.F.U. (20-24" ISO/DIN 4): 555-585 g/l

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn szárítva 20 °C-on:
Pormentes: 15 perc
Ragadás-mentes: 40 perc
Kézzel érinthető: 4-5 óra
Teljes száradás: 24-48 óra

MEGJEGYZÉS

Az Alap/Binder/Száraz térfogatarány: 19/80/1.

FIZIKAI ADATOK

Szállítási viszkozitás 20°C-on: 31" ISO/DIN 6
Fajsúly 20°C-on: 0,95 g/ml

ADATLAPSZÁM: 0461-HU
FELÜLVIZSGÁLVA: 2000/10

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságot.

EZEN TERMÉK CSAK UTCAI JÁRMŰVEK SZAKKÉPZETT DOLGOZÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ PROFESSZIONÁLIS FESTÉSÉRE ALKALMAS.