



LECHSYS HYDRO festérendszer

TERMÉKLEÍRÁS

Sokoldalú vizes festérendszer, mely jelen pillanatban 20 nagy koncentrációjú alapszínből és 8 vízzoldható gyantából, így teljesítve az ipari szektor igényeit a fedőbevonat, alapozó/füller, töltőalapozó fedőfestékek iránt. A termékek rendkívül alacsony oldószertartalma miatt, a (alacsony V.O.C.) használat közbeni károsanyag kibocsátás a környezetre is mérsékeltek. A rendszer króm és ólommentes.

GYANTÁK

YD101 HYDRO PRIMER 1K (Egykomponensű korróziógátló alapozó)

* Y175001 HYDROPOX PRIMER R-EC (Kétkomponensű korróziógátló alapozó/töltő száraz-száraz rendszerben)

* Y104001 HYDROPUR 2K FILLER OFF WHITE (Kétkomponensű fülér, száraz-száraz rendszerekhez)

* Y106001 HYDROPUR SEALER (YD 106) (Kétkomponensű szigetelő, nedves-nedves és száraz-száraz rendszerekhez)

YD116 HYDROLACK 1K (Egykomponensű, gyorsan száradó fényes fedőbevonat)

YD130 HYDROCRYL 1K GRIP (Egykomponensű félmatt fedőbevonat korróziógátló pigmentekkel, akár egyrétegű bevonatként is)

YD142 HYDROCRYL 2K MATT (Kétkomponensű poliuretán matt fedőbevonat)

YD143 HYDROCRYL 2K GRIP (Kétkomponensű akril fedőbevonat, közvetlen tapadással fémekre)

YD155 HYDROCRYL 2K (Kétkomponensű akrilpoliuretán fényes fedőbevonat)

YD157 HYDROCRYL 1K (Egykomponensű gyorsan száradó akril fényes fedőbevonat)

YD179 HYDROPOX 2K STR (Kétkomponensű epoxy fedőbevonat struktúr hatással)

* adott színben érhető el

SZÍNKEVERÉS

A DATA BOX disc-jén vagy egy számítógép Lechler Explorer programjával a következő receptúrák találhatók:

- MASTER CHROMA
- RAL 841 GL (lead free)
- KERESKEDELMI JÁRMŰVEK
- MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI GÉPEK

A javasolt színekártya kollekció:

- MASTER CHROMA (96945)
- RAL 841 GL (lead free)
- MASTER TRUCK (02123)

A koncentrált LECHSYS HYDRO ALAPSZÍNEKET szigorúan teszteljük a legkiválóbb színegyezés biztosítása érdekében.

A bindereket olyan dobozokba csomagoljuk, hogy azokban elegendő hely legyen a kikevert alapszínnek hozzáadásához, ezáltal időt takaríthatunk meg, és kevesebb üres doboz hulladék keletkezik.

A BINDEREK előre kimért mennyiségben, kannákban kaphatóak, hogy a kért termékek gyorsan legyárthatóak legyenek, így a viszonteladó csak a gyantát tartalmazó kannába csak a megfelelő mennyiségű alapszínt kell tennie, így elkerülhető nagy mennyiségű anyag mozgatása, így csökken a gyártási idő, valamint az üres kannák, mint szemét keletkezése, ugyanakkor az eredeti litografált kannát dedikált címkével el lehet küldeni a felhasználónak, a technikai utasításokkal együtt.

FONTOS !

Amikor a 2K festékeket levegőn szárítjuk, vagy a kemencében alacsonyabb hőfokon, mint a technikai adatlapon feltüntetett érték, javasoljuk, hogy kerüljük az agresszív körülményeket (pl.: víz, eső, jégmentesítő sók, páratartalom, vegyi termékek) az alkalmazást megelőző 7 napban.

Kód	Kereskedelmi megnevezés	Jellemzők	Keverési arány térfogatban szín / binder	Keverési Arány			
				Edző		Hígító	
				Kód	%	Kód	% térfogat
LH 101 (YD101)	HYDROPRIMER 1K	1K-s korróziógátló alapozó	10 / 90			00089	25-30
Y175001	HYDROPOX PRIMER R-EC	2K-s korróziógátló alapozó/töltő száraz-száraz és nedves-nedves rendszerben		YD 375	20 töm. 25 térf.	00089	5-20 6-27
Y104001	HYDROPUR 2K FILLER OF WHITE	2K-s füllér száraz-száraz rendszerekhez		YD 355 YD 356	10 töm. 15 térf.	00089	15-20 25-30
Y106001	HYDROPUR SEALER	2K-s szigetelő, nedves-nedves és száraz-száraz rendszerekhez		YD 355 YD 356	15 töm. 20 térf.	00089	10-20 30-35
LH 116 (YD116)	HYDROLACK 1K	1K-s fényes, gyorsan száradó fedőfesték	15 / 85			00089	2-10
LH 130 (YD130)	HYDROCRYL 1K GRIP	1K-s selyemmatt, egyrétegű fedőfesték	15 / 85			00089	15-25
LH 142 (YD142)	HYDROCRYL 2K MATT	2K-s matt poliuretán fedőfesték	20 / 80	YD 344	25	00089	25-30
LH 143 (YD143)	HYDROCRYL 2K GRIP	2K-s direkt tapdású fényes fedőfesték	20 / 80	YD 344	50	00089	25-35
LH 155 (YD155)	HYDROCRYL 2K	2K-s kril-poliuretán fényes fedőfesték	20 / 80	YD 344	50	00089	25-35
LH 157 (YD157)	HYDROCRYL 1K	1K-s gyorsan száradó akril fényes fedőfesték	15 / 85			00089	9-12
LH 179 (YD179)	HYDROPOX 2K STR	2K-s epoxi fedőfesték struktúr hatással	30 / 70	YD 379	200!	00089	0-20

MEGJEGYZÉS

A LECHSYS Hydro színezők magas koncentrációja miatt, viszkozitása jelentősen megnövekedhet, ha a hőmérséklet a 15 °C alá, vagy ha folyamatosan keverik a keverőgépen. Minden esetben ajánlott kézzel felkeverni az új alapszínt, mielőtt azokat a gépre helyeznénk.

Technikai Adatlap: 0617-HU

Felülvizsgálva: 2011. szeptember

Egyéb vízbázisú festékek, melyek készre kevert színekben érhető el:

Kód	Kereskedelmi megnevezés	Jellemzők	Keverési arány térfogatban szín/binder	Keverési Arány			
				Edző		Hígító	
				Kód	%	Kód	% térfogat
LH 158 (YD158)	HYDROCRYL 1K MATT	1K-s gyorsan száradó akril matt fedőfesték				00089	5-10
LH 203 (YD203)	HYDROPLAST GLOSS	2K-s fényes fedőfesték PC és PVC felületen		14016	15	00089	10-30
LH 204 (YD204)	HYDROPLAST MATT	2K-s matt fedőfesték PC és PVC felületen		14016	10	00089	20-30
LH 903 (YD903)	HYDROCOAT MOTIVE	1K-s matt base coat solid, metál, gyöngyház színekben 2K lakokkal				00089	20-25
LH 925 (YD925)	HYDROCOAT HELMET MET	2K-s bukósisak base coat metál és gyöngyház színekben, UV és 2K lakokkal		14010 14016	5	00089	5-10
LH 116 (YD116)	HYDROCOAT HELMET PAST	2K-s bukósisak base coat solid színekben, UV és 2K lakokkal		14010 14016	5	00089	5-10
LH 945 (YD945)	HYDROCOAT GRIP	2K-s base coat nem mágnesezhető fémekre solid, metál és gyöngyház színekben UV lakkal		14010	10	00089	15-25
LH 947 (YD947)	HYDROPLAST SATIN	2K-s matt fedőfesték nem mágnesezhető fémekre és műanyagokra solid, metál és gyöngyház színekben		YD 355	10	00089	0-5

Az ezen adatlapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért. Ezen termékeket csak megfelelően képzett szakemberek használhatják.