




# SER 1011 TRASPARENTE




1000 g +  
200-400 g



14-16" FC4 szórás  
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm  
Sorok száma: 2/3  
Nyomás: 3/4 bar



Levegő n 20°C-on  
Tapadásmentes: 30 perc  
Teljes száradás: 7 nap

Forszírozott szárítás  
20 és 50°C között lehetséges

## LEÍRÁS

Transparens nitro alapozó általános használatra.

## FELHASZNÁLÁS

Széles körben felhasználható a gyártási szektorban.

## KARAKTERISZTIKA

- Jó csiszolhatóság
- Jó átlátszósság
- Gyors száradás

## FELÜLET EL KÉSZÍTÉS

Felhasználható minden fa felületen, megfelelő csiszolás után bútorgyártás területén.

## FELHASZNÁLHATÓ

- Alacsony nyomású, airless és airmix technológiákkal.

### Keverési arány:

I8528 SER 1011 TRASPARENTE  
I0406 ANTINEBBIA DILUENTE (hígító) vagy  
I0380 OPALAYD DILUENTE (gyors hígító)

**tömegben vagy térfogatban**  
1000 rész  
200-400 rész

Viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4

Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm

Nyomás: 3,0-4,0 bar

Sorok száma: 2/3, 30 perc szikkadási idővel a sorok között, a sorok közötti csiszolás lehetséges

Felhasználásra kész anyag: 100-160 g/m<sup>2</sup>

Elméleti kiadósság: 5 m<sup>2</sup>/l

## SZÁRADÁSI IDŐ

Levegő n 25°C-on és RH < 65%:

Pormentes: 15 perc

Tapadás mentes: 30 perc

Egymásra rakható: 8 óra

Teljes száradás: 7 nap

**Forszírozott szárítás** lehetséges.



---

## **JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS**

Csiszolás a következ lépcs kben P100-P150-P180  
Esetlegesen pác felhordása  
SER 1011 TRASPARENTE szórása  
Alapozó csiszolása a következ lépcs kben P320-P500  
Fed bevonat felhordása

**TECHNICAL DATA SHEET N° 2200-GB**  
**UPDATED 09/2014**

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.