



MAXOPAL



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" FC4 szórás
20-25" FC4
folyadékfüggöny
20°C-on



Ø 1,6 – 1,8 mm
Sorok száma: 1
Nyomás: 3/4 bar



Alkalmas
folyadékfüggönyös
eljáráshoz



Levegőn 20°C-on
Tapadásmentes: 90 perc
Teljes száradás: 7 nap

Fazékidő 20°C
> 2 óra

A termék alkalmas magas
hőmérsékleten szárításra
20 és 50°C között

LEÍRÁS

Magas minőségű matt poliuretán transzparens fedőlakk.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmazható matt bevonatok esetében paneleken, bútorokon, bútor alkatrészeken.

KARAKTERISZTIKA

- Jó függőleges stabilitás
- Jó felületi keménység
- Nagyon jó kémiai ellenálló képesség
- Kiváló terület

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Alapozott csiszolt fa felületeken. A csiszolás minimum P400 finomságú papírral történjen.

FELHASZNÁLHATÓ

- Szórás, airless és airmix technológiákkal.
- Folyadékfüggönyös eljárás

Keverési arány:

MAXOPAL
I1572 M250 CATALIZZATORE (standard edző)
I4262 DILUENTE 277 (közepes-lassú hígító) vagy
I0391 DILUENTE 214 (standard hígító) vagy
I0380 DILUENTE OPALAYD (gyors hígító)

tömeg és térfogat

1000 rész
500 rész
200-500 rész

Fazékidő 20°C-on: több mint 2 óra 20-25°C-on
Felhasználási viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC4 szórás esetén
20-25" FC4 folyadékfüggöny esetén

Ø Fúvóka méret: 1,6 – 1,8 mm
Szórási nyomás: 3,0-4,0 bar
Sorok száma: egy sor
Felhasználható mennyiség: 120-160 g/m²

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 25°C-on és RH < 65% mellett:

Pormentes:	45 perc
Tapadásmentes:	90 perc
Egymásra rakható:	12 óra
Teljes száradás:	7 nap

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas magas hőmérsékleten történő szárításra 20°C és 50°C között

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Különböző fa felületek

Felületi csiszolás P100-P150-P180

Esetlegesen pác felhordása

Alapozó felhordása

Alapozó csiszolása P320-P400

MAXOPAL felhordása

TECHNICAL DATA SHEET N° W4003-GB
UPDATED 09/2014

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.