





09639 MEGALACK HS CLEARCOAT



1000 ml +
500 ml +
50-150 ml

Fazékidő 20°C:
2-3 óra



17-19" DIN4
20° C-on



Ø 1.2-1.4 mm
4 Atm
HVLP:
Ø 1,3 mm
2 Atm
Sorok sz.: 2



Levegőn 20°C-on:
Tapadásmentes: 3-5 óra
Teljes száradás: 24 óra
Kabinban 60°C-on:
30'

LEÍRÁS

Magas szárazanyag tartalmú 2K gyors száradású akril fedőlakk.

FELHASZNÁLÁS

Színtelen fedőlakk kétrétegű bevonatokhoz az autójavító ipar számára.

KARAKTERISZTIKA

- Gyors száradás.
- Könnyű felhasználás.
- Jó függőleges stabilitás.
- Jó esztétikai hatás
- Jó időjárásállóság.
- Könnyen megmunkálható.
- Magas kiadósság
- Nagyon jó karcállóság.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Felület amely már BSB vagy HYDROFAN matt bázisfestékkel készre van szórva.

FELHASZNÁLHATÓ

Szórással.

Keverési arány:

térfogatban és tömegben

09639 MEGALACK HS CLEARCOAT	1000 rész
31330 MEGAHARDENER HS FAST	
vagy	500 rész
31340 MEGAHARDENER HS	
00697 (Standard) -00566 (Lassú) ACRIFAN THINNER	50-150 rész

Fazékidő 20°C-on: 2-3 óra

Szórási viszkozitás 20°C-on: 17-19" DIN 4

Ø Fúvóka méret: tradicionális 1,2 - 1,4 mm; HVLP 1,3 mm

Levegő nyomás: tradicionális 4 Atm; HVLP 2 Atm

Sorok száma: 2 normál

Javasolt rétegvastagság: 40 - 50 µ

V.O.C. felhasználásra kész termék esetén : 543 gr/l

Elméleti kiadósság: 1 lt keverék = 7,9 m² 50 µ esetén
1 kg keverék = 8 m² 50 µ esetén

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20°C-on

Pormentes: 10 - 15'

Tapadásmentes: 3-5 óra

Teljes száradás: 24 óra

Kabinban 60°C-on

30 perc

Polírozható

12 óra után 20°C-n

MEGJEGYZÉS

Ha a szárítási hőmérséklet kevesebb mint 60°C, ne tegyük ki a felületet extrém körülményeknek az első napokban a fényezés után.

Amíg a filmréteg nem érte el a teljes keresztmetsztést ne tegyük ki mosásnak, magas páratartalomnak, harmatnak, fagynak, agresszív anyagoknak mint szmog, mosószerek, só az utakról.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0510-GB

REV. 11/2007

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.